

烟台环氧防锈漆 环氧磷酸锌底漆 防锈防腐

产品名称	烟台环氧防锈漆 环氧磷酸锌底漆 防锈防腐
公司名称	青岛百威制漆有限公司
价格	23.00/公斤
规格参数	品牌:堡威 规格:双组份 重量:24公斤
公司地址	青岛胶南王台黄山经济区
联系电话	0532-82775158 15166602586

产品详情

环氧防锈漆特性：有良好的耐久性和防锈性 漆膜坚硬

与磷化底漆配套使用能提高防潮、防盐雾性能 与醇酸面漆配套使用能提高耐久性 用途：广泛用于各种钢结构打底防腐涂饰。主要用途：广泛用于车辆、工程机械、桥梁、钢架、储槽、油田设备、工厂设施钢结构件的防锈底漆，也可用于钢铁设备、钢结构、管道的涂装打底，特别适用于沿海地区和湿热带地区钢材防锈打底。建议涂装道数：二道，干膜厚度60μm。

后道配套用漆：环氧类、氯化橡胶类、聚氨酯类、丙烯酸类面漆等。表面处理：

有氧化皮钢材：手动（电动工具）打磨至St2级。无氧化皮钢材：手动（电动工具）打磨至St2级。

涂有车间底漆的钢材：手动（电动工具）打磨至St2级。

焊接切割或火工校正烧损部位：除去焊渣、飞溅物、打磨平整后，手动（电动工具）打磨至St2级。前道漆膜必须干燥完全，对固化已久的涂层，涂刷前将表面进行打磨并除去涂层表面的油污、灰尘，漆膜上无酸碱及水分凝结等杂物后才能涂装后道油漆。限制：

该产品应在5℃以上施工，户外放置7天内涂覆面漆。在进行施工或施工刚结束，因环境原因表面凝结了水分，则易影响防锈性能与后道涂层的外观，故应在露点以上5℃的环境下施工。

颜色：铁红或锌黄色。理论用量：160g/m² (以40微米干膜计,不含损耗) 比重：约1.30

干燥时间：25℃表干 40h,实干 24h 闪点：30℃ 贮存期：12个月

环氧漆主要性能：干燥性能好；漆膜硬度高；高附着力，良好的机械性能。

主要用途：广泛用于冶金、变压器、集装箱、各类机动车辆、工程机械做防护面漆。