

20%矿物填料 POM 日本宝理塑料 KT-20

产品名称	20%矿物填料 POM 日本宝理塑料 KT-20
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:日本宝理塑料 型号:KT-20 性能:20%矿物填料
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

物理性能额定值单位制测试方法	1.59
熔流率（熔体流动速率）(190 ° C/2.16 kg)	5.0
溶化体积流率（MVR）(190 ° C/2.16 kg)	3.70
吸水率 (23 ° C, 24 hr)	0.80
硬度额定值单位制测试方法	90
机械性能额定值单位制测试方法	

拉伸模量 8000

拉伸应变 (断裂) 4.8

弯曲模量 7050

弯曲应力 150

摩擦系数

Dynamic 1 0.35

与钢 - 动态 2 0.36

磨损因数

0.98 MPa, 0.30 m/sec 3 < 1.0

0.060 MPa, 0.15 m/sec 4 200

0.06(MPa)0.0305(m/s)56	2500
冲击性能额定值单位制测试方法	3.5
热变形温度值单位制测试方法	145
线形热膨胀系数	
流动: 23 到 55 ° C	4.0E-5
横向: 23 到 55 ° C	9.0E-5
电气性能额定值单位制测试方法	4.0E+15
体积电阻率	4.0E+13
介电强度 (3.00 mm)	26
可燃性等级	HB
补充信息额定值 注射额定值单位制	CF2001

干燥温度	80.0 到 90.0
干燥时间	3.0 到 4.0
加工（熔体）温度	190 到 210
模具温度	60.0 到 80.0
注塑压力	49.0 到 98.0
螺杆转速	100 到 150