

JS-1聚合物水泥基桥面防水涂料

产品名称	JS-1聚合物水泥基桥面防水涂料
公司名称	青岛润邦防水建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省青岛胶州市
联系电话	0532-86202378 13853236499

产品详情

RBS聚合物水泥基（JS）防水涂料是一种高性能丙烯酸类高分子聚合物水泥基防水材料；它是由耐酸碱、抗老化、高弹性的丙烯酸高分子聚物添加其他助剂乳化而成；通过添加一定比例水泥，可以配制成适合不同部位的防水涂料。

1、产品特点

- （1）：粘结力强，耐候性好，可抗高低温，与水泥混合形成的水泥基防水层，防水寿命长。
- （2）与基材粘结强：与水泥按照一定的比例混合后，可在潮湿的基面上施工，实干后与基体形成一个防水整体，而不会产生空鼓、脱落、窜水等现象。
- （3）施工简便：聚合物浆料由于添加特殊的活性物质改性，可以直接与水泥或水泥砂浆混合施工，且相容性极好。
- （4）环保：该产品无毒、无害、无污染，属于重点推广环保产品。

2、适用范围

型聚合物水泥基防水涂料:主要用于做屋面、地下室、车库、桥梁防水层或有较高伸延性能的场所做防水。

3、技术指标

序号

2

3

4

5

执行GB/T 23445-2009《聚合物水泥防水涂料》标准指标。

4、使用方法

(1) 基面处理

将基面清理干净，找平，保持无裂缝、无松动；阴阳角做成圆弧角；将尖锐的地方磨平。

(2) 聚合物水泥基防水涂料配料

型聚合物水泥基防水涂料配比（重量比）：液料：32.5R以上普硅水泥=1：0.5；

(3) 节点部位处理

泼水湿润基面，对于阴阳拐角、穿墙管道、地漏口、施工缝等用 型聚合物水泥基防水涂料加玻纤布进行加强处理，厚度约为1.0mm。

(4) 防水层涂刷

按规定的比例取料，用搅拌器充分搅拌约5分钟左右，直至料涂中不含团粒，如需加水，则要先在液料中加水，用搅拌器边搅拌边徐徐加入粉料。彩色层涂料的颜料加量为液料的10%以下，并且只需要在面层涂料中添加颜料。涂覆时要尽量均匀，不能有局部沉积，并要求多滚刷几次使涂料与基层之间不留气泡，粘结严实。加无纺布施工时，下涂和上涂要连续施工，无纺布要铺贴平直，并用刷子刷实不留空鼓。层不粘手之后直接刷第二层（每层约0.6mm，不能过厚）；一般防水需要刷两层以上。刷完之后涂层边缘多刷几遍收头；等防水层完全干固。

(5) 防水保护层

防水层干固之后可根据需求做1.5～2.0cm厚的水泥砂浆保护层。

(6) 参考用量：

型聚合物水泥基防水涂料厚度1.0mm，约0.8~1.0kg/m²。

5、注意事项

- (1) 涂料搅拌均匀后，一次性用完，切忌将干固胶料重新使用。
- (2) 施工温度适宜5~45摄氏度，施工时保证空气流通。
- (3) 施工后两天内，注意防雨淋、强晒或寒冻；工具及设备使用后请即用水清洗。

6、包装及储存

50公斤/桶、25公斤/桶；放置阴凉处，保质期6个月。