

POM 日本宝理 YF-20 含PTFE润滑剂 (20%)

产品名称	POM 日本宝理 YF-20 含PTFE润滑剂 (20%)
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:日本宝理 型号:YF-20 性能:耐磨PTFE润滑剂20%
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

DURACON YF-20 物性表

基本编号	E45034-235835
添加剂	PTFE润滑剂 (20%)
特性	耐磨损性良好
UL文件号	润滑 E45034
形式	粒子
加工方法	注射成型
部件标识代码 (ISO 11469)	>POM-PTFE
物理性能额定值单位制测试方法	1.52
熔流率 (熔体流动速率) (190 ° C/2.16 kg)	5.0

吸水率 吸水率(2MMR) (190 ° C/2.16 kg)	0.90
硬度 硬度值单位制测试方法	75
机械性能 机械性能额定值单位制测试方法	2100
拉伸应力	44.0
标称拉伸断裂应变	14
弯曲模量	1950
弯曲应力	62.0
摩擦系数	
Dynamic 1	0.32
与钢 - 动态 2	0.18

磨损因数 0.30 MPa, 0.30 m/sec 3	< 1.0
0.98 MPa, 0.30 m/sec 4	60
0.060 MPa, 0.15 m/sec 5	500
0.060 MPa, 0.15 m/sec 6	3500
冲击性能额定值单位制测试方法	3.3
热性能额定值单位制测试方法	75.0
线形热膨胀系数	
流动 : 23 到 55 ° C	1.2E-4
横向 : 23 到 55 ° C	1.2E-4
表面性能额定值单位制测试方法	2.0E+16

可燃性测试方法		1.0E+13
补充信息额定值		CF2001
注射速度	值单位制	80.0 到 90.0
干燥时间		3.0 到 4.0
加工（熔体）温度		190 到 210
模具温度		60.0 到 80.0
注塑压力		49.0 到 98.0
螺杆转速		100 到 150