

# 上海灼日硅胶ZR102胶、ZR108胶、ZR706胶、ZR502胶

产品名称	上海灼日硅胶ZR102胶、ZR108胶、ZR706胶、ZR502胶
公司名称	嘉兴东震化工产品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	嘉善县罗星街道谈公南路239号
联系电话	057384121772 13600551602

## 产品详情

环氧灌封胶是用于有硬度要求的模块和线路板的封闭保护的双组分环氧胶，可室温或加热固化，固化方热量少，收缩率低；该胶固化后无色透明，电气性能优异,有较好的耐水性。 颜色有黑色、白色、透明，以下是透明的说明：

n 常规性能

测试项目

测试方法或条件

A

B

外观

目测

无色或浅蓝色透明液体

无色液体

密度

25 g/cm3

1.12~1.13

0.94~0.96

粘度

25    mpa.s

1000~1500

300~500

保存期限

室温通风

一年

n 使用工艺

项目

单位或条件

A / B

混合比例

重量比

2:1

体积比

1.68:1

操作时间（ 分钟25    , 100g ）

20 ~ 40

固化条件 (100g)

24h/25    或16h/40

或2h/80

n 固化后特性

A/ B

硬度

Shore-D

>75

体积电阻率

25 , . cm

$$>1.2 \times 10^{14}$$

## 绝缘强度

25 , KV/mm

>25

剪切强度

Mpa,钢/钢

$>10$

介电常数

25 ,1.2MHz

 $3.1 \pm 0.1$ 

介质损耗角正切

<0.02

### 使用温度范围

-40 ~ 80

导热系数

W/m.K , 25

/

固化收缩率

%

 $<0.8$