

双组分1:1加成型有机硅胶

产品名称	双组分1:1加成型有机硅胶
公司名称	嘉兴东震化工产品有限公司
价格	.00/件
规格参数	上海回天:回天HT6302 上海回天:回天HT312 上海回天:回天HT5299
公司地址	嘉善县罗星街道谈公南路239号
联系电话	057384121772 13600551602

产品详情

双组分1:1加成型有机硅胶，上海回天有机硅HT5299，

LED灯条灌封胶,柔性环氧灌封胶,烟雾报警器灌封胶,安防仪器灌封硅胶,温度传感器灌封胶

HID安定器灌封胶，LED模组防水密封胶，LED铝基板散热专用导热硅脂

LED电源导热灌封硅胶，线路板涂覆防水密封胶，LED洗墙灯专用密封胶

产品特点

优异的高温电绝缘性、稳定性 低硬化收缩率

良好的防水、防潮性 双组分加成型硅橡胶

优异的阻燃性 优异的粘接性

使用方法

将A、B组分按比例搅拌、混合均匀，根据（80 /60min或120 /30min）固化即可。

注意事项：

- 1、浇注前对混合后的A、B组分真空脱泡可提高硬化后产品综合性能；
- 2、取用前请先将A、B组分搅拌均匀，取用后应注意密封保存；

- 3、温度过低会导致硬化速度偏慢，建议加热硬化；
- 4、340 与含锡、硫、胺等材料接触会难硬化或不硬化。

技术参数

产品名称 340

项目 A组分 B组分

外观 黑色粘稠液体 白色粘稠液体

粘度 mPa · s 2000 (25) 1600 (25)

比重 g/cm³ 1.41

混合黏度 mPa · s (25) 1800

混合比率 (重量比) A : B = 1 : 1

操作时间 hrs (25) 8

固化时间 min 80 /60min或120 /30min

硬度 Shore A 55

导热系数 W/mK 0.8

膨胀系数 $\mu\text{m}/(\text{m},)$ 210

介电强度 kV/mm (25) >25

体积电阻 (DC500V) $\cdot\text{cm}$ 1.2×10^{15}

温度范围 -50 ~ 250

阻燃等级 UL 94 V-0

包装规格

A组分：25 kg / 桶；B组分：25 kg / 桶

储存及运输

- 1、A、B组分需避光、避热、密封保存（可作为非危险品运输及保存）；
- 2、储存期1年（25 ）。。