

# 无发白瞬间胶水耐高温金属快干胶蓝牙耳机胶水数据线胶厂家批发五金胶水快干胶水502胶水

产品名称	无发白瞬间胶水耐高温金属快干胶蓝牙耳机胶水数据线胶厂家批发五金胶水快干胶水502胶水
公司名称	佳荣新材料科技（东莞市）有限公司
价格	100.00/KG
规格参数	佳荣:1 618:1 广东:1
公司地址	凤岗镇盛联路11号
联系电话	13713376360

## 产品详情

### 瞬干胶

民用502胶水耐温，耐水性能相对较低。粘到皮肤上的胶水可以在温水中逐渐泡开。

在零件表面残留502胶水，也可以用同类解胶剂清除。

工业级502胶水，通常称为瞬干胶，快干胶。工业级相比较民用502胶水提高了很多性能。

耐温性提同到80~120

强度更高，可以粘接难于粘接的PP,PET,PPS,PE,PTFE、TPE、PVC、ABS等工程塑料。

低白化，挥发性低，固化时很少在零件表面污染，特别是医用，光学，电子，汽车等对外观要求较高的行业应用广泛。

耐水，耐介质性能也比民用胶有较大提高。如果要清除只能用同类解胶剂。

瞬干胶 应用注意事项：

被粘接材料表面一般采用丙酮等有机溶剂擦拭，除去油脂或脱膜剂。应注意：处理后的表面残留有碱性物质可使瞬干胶加速固化，残留酸性物质可使其固化速度减慢。

瞬干胶 固化方式：吸湿固化。瞬干胶在固化时需要与空气中的水分子发生化学反应。超过40度加温

会使材料表面水分脱离，从而减慢瞬干胶固化速度。加大空间湿度会提高瞬干胶固化速度。

### 瞬干胶

不必大面涂抹，涂胶越多需要的湿气越多，固化越慢。所以被粘接材料的间隙建议在0 - 到0.1mm之间。超过0.1mm间隙建议使用促进剂。

瞬干胶 涂胶开始与湿气接触即开始固化，所以涂胶后要在30秒内准确贴合，使两接触面紧密贴合。

瞬干胶 粘度较低，在常温下会蒸发。蒸发的胶液在空气中与湿气反应固化，形成雾状白霜。此即白化现象。如果客户对白化要求严格可以使用低白化产品或用除胶剂清除。还可以加大排气从而降低白化现象。

瞬干胶 会迅速粘连皮肤。用温水擦拭可以去除。建议操作人员配带防护眼镜，如果瞬干胶接触到眼睛，需用清水冲洗15分钟，送医生处理。

瞬干胶 需5-10度冷藏保存。使用后立即封盖可延长保质时间。