

供应环氧玻璃鳞片胶泥

产品名称	供应环氧玻璃鳞片胶泥
公司名称	泰安力茁复合材料有限公司
价格	18.00/kg
规格参数	力茁牌:1 常规型:2 山东泰安:3
公司地址	山东省泰安市泰山区东岳大街25号东盛佳苑小区沿街楼西侧楼4楼402
联系电话	18254831005

产品详情

环氧玻璃鳞片胶泥由环氧树脂、玻璃鳞片、颜料、固化剂、助剂和稀释剂等组成；

特点：

环氧玻璃鳞片胶泥中含有玻璃鳞片填料增加了突出的封闭性、抗渗透性和耐磨性；

环氧玻璃鳞片胶泥具有良好的附着力、漆膜硬度高、抗化学腐蚀、耐水等特点；

环氧玻璃鳞片胶泥固体份高达80%以上，一次批刮可得到干膜厚度1mm以上，不加玻璃布也有很高的机械性能；

常温刮涂，常温固化，施工简便；

用途：

环氧玻璃鳞片胶泥适用于混凝土污水池、埋地管道和水下钢质管道、钢结构防腐、混凝土结构的防渗漏、水泥设备、海洋设备、石油储罐等恶劣腐蚀环境下，作为长效防腐保护。

配套产品

底漆：[环氧玻璃鳞片底漆](#)

中层：[环氧玻璃鳞片胶泥](#)

面漆：[环氧玻璃鳞片面漆](#)

技术指标

漆膜颜色及外观	平整、光滑，符合标准样板
耐冲击强度	50kg/cm
柔韧性	2mm
附着力	2级
固体含量	78%
干燥时间	表干：2h 实干：24h 烘干（150±2℃）：1h
硫酸（10%室温，3d）	漆膜无变化
氢氧化钠（10%室温，3d）	
氯化钠（3%室温，3d）	漆膜不起泡、不脱落
耐汽油性（24h）	
中性耐盐雾试验（h）	5000h无变化
水蒸汽渗透性g/m ² .d.kpa	0.23
闪点	27

注意事项

配漆可根据气候与使用地域不同咨询发货厂家，用多少配多少，用专用稀释剂调整至施工粘度；

储存、施工过程中严禁烟火，特别注意施工现场禁止出现明火交叉作业。

以上技术资料仅供参考。建议在使用本产品前先测试其适用性。本公司将不承担任何因操作失误或使用不当所造成的任何损失。如需要更多信息，请咨询我公司技术服务部门。本公司将定期更新以上技术资料