

桥面防水剂（渗透型）

产品名称	桥面防水剂（渗透型）
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	13.00/kg
规格参数	品牌:安百嘉 用途:桥面渗透防水 抗渗性:35
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

产品详情

产品特点

- 1、绿色环保，无毒，不燃。
- 2、防护：深入渗透至混凝土内部，深度可达 2-3 厘米，与混凝土融为一体。防水、防尘、防霉、抗风化和防止钢筋锈蚀。
- 3、改善养护：防止混凝土早期失水导致的裂纹。
- 4、便于施工：直接喷吐、省时省工。不影响混凝土外观和表面性质，便于其它二次施工。

产品性能指标

技术指标：主要技术指标：JC/T1018-2006《水性渗透型无机防水剂》标准要求

序号	试验项目	技术指标	
		I型	II型
1	外观	无色透明.无气味	
2	密度g/cm	1.10	1.07
3	PH值	13 ± 1	11 ± 1
4	粘度/S	11.0 ± 1.0	
5	表面张力/mN/m	26.0	36.0
6	凝胶化时间/min	初凝	120 ± 30
		终凝	180 ± 30
7	抗渗性（渗入高度）/mm	30	35
8	贮存稳定性，10次循环	外观无变化	

施工范围

混凝土地面；混凝土墙面；隧道；桥面；楼梯和阳台的混凝土地台，卫生间墙地面；污水池和市政工程；饮用水池塔，粮仓防潮。

施工流程

1、基层清理

喷涂桥面防水涂料前，首先凿除混凝土浮浆，平整凸凹不平处，清除油污，垃圾等然后彻底清扫基面，再用吹尘器把基面吹干净。

2、喷涂防水剂于基层表面。

当防水剂渗入基层内部，表面无明显湿润状态时，再喷涂第二遍防水剂。

3、喷涂第二遍防水剂后，应有专人负责观察涂层蒸发情况。

约2~3h后，防水剂涂层将要干燥时，应立即用喷雾器喷洒清水，以湿润表面为准，不宜过多，以免防水剂流失。

注意事项

- 1、本产品无机渗透结晶防水剂严禁加水或其他物质混合使用；
- 2、打开本包装前，上下摇晃一分钟左右；
- 3、喷涂食品级防水涂料时应选用低压喷雾器，高压喷雾器会造成浪费。

施工用量

喷涂两遍约0.2~0.6kg/m²。

包装及型号

50kg/桶 200kg/桶