

WPT&Wichita离合器片/齿轮片

产品名称	WPT&Wichita离合器片/齿轮片
公司名称	贵阳天龙摩擦材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	抗压:380MPA 摩擦系数:0.45-0.55 规格:75齿/87齿/63齿
公司地址	贵州省贵阳市修文县扎佐镇兴红村
联系电话	0851-86612926 15585240817

产品详情

无石棉编织层压板TL3000

产品描述:

TL3000是一种高硬度，高强度的无石棉编织型层压刹车板。该材料由凯夫勒纤维以及其他合成纤维混合铜丝编织而成。在浸入特殊树脂和压制成平板后，TL3000显示出极佳的耐磨损和抗压性能以及优异的稳定性。

由于其高硬度和高强度，TL3000可加工成齿轮状的摩擦片。

产品应用：

TL3000是一种广泛应用于石油钻采和风力发电行业的重载摩擦材料。适用于工业制动离合器，动力传动装置和电磁制动电机等。

尺寸：

长 X 宽: 500mm x 500mm (20 inches x 20 inches)

厚度：3.2mm—12.7mm (1/8 – 1/2 inch)

也可根据客户的要求做模具压成其他形状。特殊形状请联系确认。

摩擦性能:

常温 0.49

热 0.47

静态, 200 ° F 0.50

静态, 400 ° F 0.49

机械性能：

抗拉强度 4300磅力/平方英寸

抗压强度 20300磅力/平方英寸

抗剪切强度 4700磅力/平方英寸

推荐应用范围：

最大压力，磅力/英寸 250

最大摩擦速度，英尺/分钟 5000

最高间歇温度 600 ° F (315 ° C)

最高持续温度

550 ° F (287 ° C)