

# 搅拌器密封件厂 张家港博特尔密封 滨州搅拌器密封件

产品名称	搅拌器密封件厂 张家港博特尔密封 滨州搅拌器密封件
公司名称	博特尔密封科技（张家港）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州张家港市德积护漕港南路28-3号
联系电话	18921985767 18921985767

## 产品详情

### 机械密封拼装技能尺度校核

- 1)丈量动态环密封面的尺度。该数据是用来验证动态环的径向宽度，中选用不一样的冲突资料时，硬资料冲突面径向宽度应比软的大1~3mm，不然易形成硬资料端面的棱角嵌入软资料的端面上去。
- 2)查看动态环与轴或轴套的空隙，静环的内径通常比轴径大1~2mm，关于动环，为保证起浮性，内径比轴径大0.5~1mm，用以抵偿轴的振动与偏斜，但空隙不能太大，不然会使动环密封圈卡入而形成机械密封机能的破坏。

### 泄漏原因分析及判断

安装静试时泄漏。机械密封安装调试好后，一般要进行静试，观察泄漏量。如泄漏量较小，多为动环或静环密封圈存在问题;泄漏量较大时，则表明动、静环摩擦副间存在问题。在初步观察泄漏量、判断泄漏部位的基础上，再手动盘车观察，若泄漏量无明显变化则静、动环密封圈有问题;如盘车时泄漏量有明显变化则可断定是动、静环摩擦副存在问题;如泄漏介质沿轴向喷射，则动环密封圈存在问题居多，泄漏介质向四周喷射或从水冷却孔中漏出，搅拌器密封件企业，则多为静环密封圈失效。此外，泄漏通道也可同时存在，但一般有主次区别，只要观察细致，熟悉结构，一定能正确判断。

聚四氟乙烯(PTFE)之所以难粘接，搅拌器密封件厂，从它的物理性质上分析，主要有以下几个方面的原因:

- 一、表面能低，临界表面张力一般只有 $1.85 \times 10^{-2} \text{N/m}$ 。PTFE的前进接触角( $\theta_d$ )为 $118^\circ$ ，后退接触角( $\theta_r$ )为 $91^\circ$ ，接触角( $\theta$ )为 $104^\circ$ ，是所有材料中的，而接触角越大，润湿程度越小，即润湿性越差，搅拌器密封件公司，胶粘剂不能充分润湿聚四氟乙烯(PTFE)，从而不能很好地粘附在PTFE上;

二、结晶度大，滨州搅拌器密封件，化学稳定性好.聚四氟乙烯(PTFE)的溶胀和溶解都要比非结晶高分子困难，胶粘剂涂在聚四氟乙烯(PTFE)表面很难发生高聚物分子链的互相扩散和缠结，不能形成较强的粘附力;

搅拌器密封件厂-张家港博特尔密封-滨州搅拌器密封件由博特尔密封科技（张家港）有限公司提供。行路致远，砥砺前行。博特尔密封科技（张家港）有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为密封件具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!