

# SMT红胶 SMT红胶 SMT红胶

产品名称	SMT红胶 SMT红胶 SMT红胶
公司名称	惠州市拓泰康化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:SMT红胶 品牌:SMT红胶 粘合材料类型:电子元件、其他材质
公司地址	中国 广东 惠州市 陈江镇金信达商住区1号楼4楼
联系电话	0752-07523290186 18933538580

## 产品详情

型号	SMT红胶	品牌	SMT红胶
粘合材料类型	电子元件、其他材质		

本品系smt专用的单组份热固化环氧树脂胶粘剂，具有1.贮存稳定，使用方便2.快速固化，强度高3.触变性好，电气绝缘性能好....等特点。本品主要用于片状电阻、电容、ic芯片的贴装工艺，适用于点胶和刮胶。

### 特征

、容许低温度硬化；  
、尽管超高速涂敷，微少量涂敷任可保持没有拉丝，塌陷的稳定形状；  
、对于各种表明粘着零件，都可获得安定的粘着强度；  
、储存安定性能优良；  
、具有高耐热性和优良的电气特性；  
、也可用于印刷。

### 硬化条件

8800k：建议硬化条件是基板表面温度达到150 以后60秒，达到150 后100秒；  
8800t：建议硬化条件是基板表面温度达到150 以后45秒，达到150 后100秒；  
硬化温度越高、而且硬化时间越长，越可获得高度着强度；  
依装着于基板的零件大小，及装着位置的不同，实际附加于接着剂的温度会变化，因此需要找出最适合的硬化条件。

### 使用方法

为使接着剂的特性发挥最大效果，请务必放置冰箱（2 ~10 ）保存；  
从冰箱取出使用时，请等到接着剂温度完全恢复至室温后才可使用；

如果在点胶管加入柱塞就可使点胶量更安定；

因防止发生拉丝的关系最适合的点胶设定温度是30 ~38 ；

从圆柱筒填充于胶管时，请使用本公司专用自动填充机，以防止气泡渗透；

对于点胶管的洗涤可使用dbe或醋酸乙脂。

		ne8800k	ne8800t
成份	环氧树脂：epoxy resin		环氧树脂：epoxy resin
外观	红色糊状：paste/red-colored		红色糊状：paste/red-colored
比重	1.28		1.33
沾度	300pa.s(300,000cps)		310pa.s(310,000cps)
控变性指数	6.8(1rpm/10rpm)		6.3(1rpm/10rpm)
沾着强度	44n(4.5kgf) 0.2mgr twin45n(4.6kgf) 0.2mgr twin92n(9.4kgf) 0.8mgr singlex2	44n(4.6kgf) 0.2mgr twin43n(4.4kgf) 0.4mgr twin90n(9.2kgf) 1.25mgr singlex2	
电气特性			
体积阻抗	2.6x10 <sup>16</sup> .cm		4.5x10 <sup>16</sup> .cm
绝缘阻抗系数初值期	1.0x10 <sup>14</sup>		9.6x10 <sup>13</sup>
绝缘阻抗系数处理后*	1.2x10 <sup>12</sup>		3.0x10 <sup>12</sup>
介电常数	3.62/1mh		3.7/1mh
介电正接	0.013/1mh		0.016/1mh
保存条件	2 ~10 以下的冰箱保存to be strictly kept at 2 ~10 in refrigerator		
包装形态package styles	容量contents	包装单位package unit	点胶机设备厂商applicable dispenser makers
条装tube	200gr	5pcs.	
圆柱筒cartridge	200gr	5pcs.	for our filling machines only
点胶管syringe a type	30cc	12pcs.	fyushu matsushita,hitachi,tdk,citizen ,sony,yamaha
syringe b type	30cc	12pcs.	fuji