

# 乐泰结构胶 汉高乐泰粘胶剂

产品名称	乐泰结构胶 汉高乐泰粘胶剂
公司名称	惠州市拓泰康化工有限公司
价格	55.00/瓶
规格参数	型号:汉高乐泰粘胶剂 品牌:乐泰 粘合材料类型:皮革、塑料类、橡胶类、石材类、其他材质
公司地址	中国 广东 惠州市 陈江镇金信达商住区1号楼4楼
联系电话	0752-07523290186 18933538580

## 产品详情

型号	汉高乐泰粘胶剂	品牌	乐泰
粘合材料类型	皮革、塑料类、橡胶类、石材类、其他材质		

### 结构丙烯酸胶粘剂

乐泰结构丙烯酸胶粘剂适用于要求高抗拉强度、剪切强度、剥离强度以及抗冲击、抗应力及抗震性能的结构粘接应用作业。丙烯酸胶粘剂主要有两类别：

无需混合结构丙烯酸胶粘剂

双组份结构丙烯酸胶粘剂

324结构胶粘剂	326结构胶粘剂
--耐冲击型  --适用于大缝隙应用作业。该产品具有环氧树脂的强度及瞬干胶的速度。产品为耐溶剂型，能够在数分钟内固化。特别配方，具有很好的韧性与抗冲击强度。	--快速固化型  --通用型胶剂。该产品具有环氧树脂的强度以及瞬干胶粘剂的速度。产品为耐溶剂型，能够在数分钟内固化。特别适用于要求快速固化的应用作业。
325结构胶粘剂	332结构胶粘剂
--耐高温型  --该产品为耐溶剂型、在催化剂作用下，能够在数分钟内固化。能够在1.02mm以下缝隙形成柔性粘接	--严酷环境条件型  --该产品为催化剂固化型，无需混合胶粘剂，具有耐高温特性。耐高温达204

。该产品特别适用于严酷环境条件下，耐高温达177	
330结构胶粘剂	392结构胶粘剂
--无需混合型  --该产品为无需混合、高粘度胶粘剂。适用于包括金属、木材、纯铁、陶瓷以及塑料在内的多种材料。	--快速固定型/磁钢粘接  --该产品为单组份，具有双重固化机理的丙烯酸胶粘剂。产品具有固化速度快、粘接坚韧可靠的特点
h3000结构胶粘剂	h3300结构胶粘剂
--通用型  --该产品为低粘度胶粘剂，适用于塑料与复合材料之间的粘接	--通用型/快速固化  --该产品为不塌陷，快速固化结构胶粘剂，适用于粘接塑料与复合物。
h3350结构胶粘剂	h3151结构胶粘剂
--该产品为单组件多固化丙烯酸胶粘剂，设计用途主要用于快速固化速度。产品粘接具有坚韧、耐久以及出色的抗冲击、耐剥离特性。可以使用催化剂7380或者7386对产品进行固化。本产品是392产品的改良产品，具有快速、玫瑰气味。该产品适用于要求极快的装配应用作业。本产品尤其适用于直流电动机装配、磁铁粘接以及预涂金属薄板粘接作业。周期较短的自动装配线将从乐泰®3350产品的快速固化特点获益。	--金属胶粘剂  --该产品能够使部件调整作业的操作时间延长。能够在铝材与钢材上达到卓越的粘接强度。具有卓越的抗剥离与抗冲击性能。
h4100结构胶粘剂	h4000结构胶粘剂
--高速固化型  --该产品为快速固化结构胶粘剂，能够在塑料与复合物之间形成坚固的粘接层。	--不塌陷型  --该产品为双组份室温下快速固化的甲基丙烯酸胶粘剂。该产品能够粘接各类塑料基材、不锈钢、环氧树脂涂层金属、以及多种纤维增强的塑料，如玻璃纤维强化的聚氨酯。
h4200结构胶粘剂	h4500结构胶粘剂
--坚韧型  --该产品为通用型塑料与复合物胶粘剂，具有较高的抗剥离与抗冲击性能。能够在15分钟内固化。	--金属胶粘剂  --该产品是适用于金属的高强度结构胶粘剂。能够在10分钟内初固。
h4800结构胶粘剂	h8000结构胶粘剂
--坚韧型  --该产品能够提供延长操作时间，适用于较大部件的装配与调整作业。该产品具有卓越的抗剥离与抗冲击性能。能够在复合物上形成高粘接强度。	--快速固化型  --该产品初固速度快，能够在包括金属与复合材料在内的多种基材上达到卓越的粘接强度。
h3030胶粘剂	
--聚烯烃胶粘剂  --该产品为快速固化触变性丙烯酸胶粘剂。适用于低能塑料表面基材的粘接。	

乐泰®结构胶粘剂特性表

产品名称	典型应用	颜色	间隙 填充	粘度cp,2 0rpm	剪切强度 psi*	温度范围	固化速度	建议使用 的底涂剂	比重
312	紧密配合部件 的快速固定	琥珀色	0.076 mm	1000	3000	-53 至107	初固-30sec全 固-24h	736	1.08
324	高冲击应用 作业	琥珀色	1.02 mm	17000	2175	-53 至149	初固-5min全 固-24h	7075	1.11
325	高温应用 作业	琥珀色	1.02 mm	20000	2200	-53 至177	初固-5min全 固-24h	7075	1.11
326	快速固定 作业	琥珀色	0.05 mm	18000	2700	-53 至107	初固-1min全 固-24h	7649	1.10
330	粗糙或者 多孔表面	琥珀色	0.76 mm	67500	3300	-53 至121	初固-5min全 固-24h	7387/ 7380	1.05
332	高温应用 作业	淡黄色	0.05 mm	200000	3500	-53 至204	初固-3min全 固-24h	7387/ 7380	0.97
334	增韧型磁钢胶 粘剂	淡黄色	0.05 mm	80000/14 0000触变 性	2800	93 至175	初固-90sec全 固-24h	7387/ 7380	1.05
392	快速固化型磁 钢胶粘剂	琥珀色	0.635 mm	60000	2800	93 至121	初固-60sec全 固-24h	7387/ 7380	1.16