

# 石墨垫片 增强石墨垫片 高强石墨垫片 现货供应

产品名称	石墨垫片 增强石墨垫片 高强石墨垫片 现货供应
公司名称	慈溪市德诺密封件厂
价格	8.00/件
规格参数	材质:石墨 截面形状:O型 适用范围:汽车、门窗、电器、轴承、泵、其他
公司地址	慈溪市胜山镇胜山头村兴镇三路39号
联系电话	13306748411

## 产品详情

材质	石墨	截面形状	O型
适用范围	汽车、门窗、电器、轴承、泵、其他	性质	耐高温、耐高压、耐腐蚀、耐磨损、其他
作用	固定密封	是否进口	否
品牌	德诺密封	型号	DM-6005
厚度	4.5 (mm)	样品或现货	现货
是否标准件	标准件	使用温度	-200~850 ( )
使用压力	300bar (MPa)		

### 增强石墨垫片

dm-6005

请在询价单上注明联系人：李雪我将给予您最优的报价联系电话：0574-58979246

传真：0574-63547202e-mail:dnseal@cx-dn.cn

简单介绍:增强石墨垫片由纯石墨板或金属（齿板、平板、网）增强石墨板切割或冲压而成，具有众多卓越的密封性能，如：热稳定、自润滑、耐腐蚀、不老化、不发脆等，在苛刻的工况条件能长期稳定的使用，极少需要维护。内衬材料可选不同金属薄板。型式可选无包边，内包边，外包边，内外包边。

### 服务范围:

可切割成各种形状的垫片，广泛应用于石化、矿业等的容器、锅炉、管道及泵、阀和法兰上，适合蒸汽、矿物油、变压器油、液压油、燃料、清水、海水等。

型式	630
压缩率	15~35%
回弹率	20%
使用压力	300bar
石墨密度 g/cm <sup>3</sup>	1.0
使用温度0c	-200~850
ph值	0~14

石墨等级:

项目	密度公差	c %	抗拉强度	硫含量	氯含量	应力松弛率	烧失量
工业级	± 0.06 g/cm <sup>3</sup>	98	4 mpa	<1000ppm	<50ppm	10%	2.0 %

## 包边石墨垫片dm-6005

包边石墨垫片是对纯切割石墨垫片的改进，内外圈包覆金属薄片，即保持原有垫片的各项优异性能，又便于安装、拆卸，不易损坏，同时也可以防止介质对垫片的侵蚀，提高了耐压。常用包边材料为304或316不锈钢。可使用压力6.4~10mpa

高强石墨垫片根据使用需要可以加工成以下几种形式：1.基本型石墨复合垫片 2.包内边石墨复合垫片 3.包外边石墨复合垫片 4.内外包边石墨复合垫片。石墨复合垫片包边形式即保持原有垫片的各项优异性能，又便于安装、拆卸，不易损坏，同时也可防止介质对垫片的侵蚀，提高了耐压。常用包边材料为304或316不锈钢。

增强石墨垫片常用的内层增强材料有ss304,ss316或马口铁等,厚度0.1~0.127mm，形式有冲孔板增强，网板增强，平板增强。常用材料为304增强石墨，可以制作成各种各样的圆型几何垫片被广泛用于管道、阀门、泵、压力容器、热交换器、冷凝器、发电机、空气压缩机、排气管、制冷机等。石墨增强垫片还可以切成形状复杂的垫片，如水位计垫片，冲孔法兰垫片及汽车柴油机的汽缸垫片。【石墨复合垫片】技术参数：

增加材料	耐压 (n/mm <sup>2</sup> )	温度		压缩率 (%)		回弹率 (%)	
		无氧化状态下	氧化状态下				
碳钢冲孔板	4.8	-10-450	-10-550	30-35		15-20	
ss304,ss316冲孔板	4.8	-240-450	-200-600	30-35		15-30	
ss304,ss316平板	4.8	-240-450	-200-600	30-40		10-15	
ss304,网板	4.8	-240-450	-200-600	40-50		15-20	

增加材料	透气性 (cm <sup>3</sup> /min)(厚度 1.5mm)	密封性(厚度 1.5mm)		密封常数		“ y ” 予紧比压
		n <sup>2</sup> m <sup>1</sup> /hr	bumming oil am <sup>1</sup> /hr	“ m ” 因数		
碳钢冲孔板	<=0.8	30	<0.5	3.0		9000
ss304,ss316冲孔板	<=0.8	60	<0.5	2.5		4000
ss304,ss316平板	<=0.4	35	<0.5	2.0		900
ss304,网板	1.0	70	<0.5	3.0		5000