

通用 PBT 德国朗盛 B1305 电子电器类应用 注塑成型

产品名称	通用 PBT 德国朗盛 B1305 电子电器类应用 注塑成型
公司名称	东莞市合创塑胶有限公司
价格	23.00/kg
规格参数	品牌:德国朗盛 型号:B1305 特性级别:电子电器类应用
公司地址	樟木头镇塑胶市场4期6栋12号
联系电话	13798816585

产品详情

用途级别

电器电子工程配件类

规格级别

注塑

可售卖地

全国

类型

标准料

PBT产品概述：

PBT塑料是指聚对苯二甲酸丁二醇酯为主体所构成的一类塑料聚对苯二甲酸丁二醇酯，又名聚对苯二甲酸四次甲基酯。简称PBT。它是对苯二甲酸与1,4-丁二醇的缩聚物。PBT和PET一起被称为热塑性聚酯。PBT注塑之前一定要在110~120 的温度下干燥3小时左右，成型加工温度为250~270 ，模温控制在50~75 为宜。因该料从熔融状态一经冷却，则会立即凝固结晶，故其冷却时间较短;若喷嘴温度控制不当(偏低)，流道(水口)易冷却固化，会出现堵嘴现象。若料筒温度超过275 或熔料在料筒中停留时间超过30分钟，易引起材料分解变脆。PBT注塑时需用较大水口进胶，不宜使用热流道系统，模具排气要良好，宜用"高速、中压、中温"的条件成型加工，防火料或加玻纤的PBT水口料不宜再回收利用，停机时需用PE或

PP料及时清洗料管，以免碳化。

PBT又可称为热塑性聚酯塑料，为适用于不同加工业者使用，一般多少会加入添加剂，或与其它塑料掺混，随着添加物比例不同，可制造不同规格的产品。由于PBT具有耐热性、耐候性、耐药品性、电气特性佳、吸水性小、光泽良好，广泛应用于电子电器、汽车零件、机械、家用品等，而PBT产品又与PPE、PC、POM、PA等共称为五大泛用工程塑料。

供应PBT美国杜邦SK601加纤10%

供应PBT美国杜邦S650FR阻燃V0

供应PBT美国杜邦S620F20中粘度

供应PBR美国杜邦S610SF低粘度 快速生产

供应PBT美国杜邦S600F40低粘度

供应PBT美国杜邦S600F20中粘度

供应PBT美国杜邦S600F10高粘度 挤出

供应PBT美国杜邦SC193加纤30%

供应PBT美国杜邦LW9330加纤30%低翘曲

供应PBT美国杜邦LW9320LM加纤20%低翘曲

供应加纤PBT沙伯基础VX4930玻纤增强30%

供应加纤PBT沙伯基础VX4920玻纤增强20%

供应加纤PBT沙伯基础VIC4311抗冲击

供应加纤PBT沙伯基础V8280高刚性 高强度

供应抗冲击PBT沙伯基础V3004高韧性

供应PBT沙伯基础V2000DM高流动 好脱模

供应食品级PBT沙伯基础HX420HP加纤增强

供应玻/矿增强PBT沙伯基础735低翘曲