

pvc阻燃料 郑州汇鑫 郑州万宁

产品名称	pvc阻燃料 郑州汇鑫 郑州万宁
公司名称	郑州市万宁电器材料有限公司
价格	8600.00/吨
规格参数	牌号:郑州汇鑫 厂家(产地):郑州万宁 用途级别:挤塑级
公司地址	中国 河南 郑州市 高新技术开发区
联系电话	86 0371 63709861/64234866/13783419191 13598877835

产品详情

牌号 郑州汇鑫 厂家(产地) 郑州万宁
用途级别 挤塑级

型号njz-70 njzr-70 njz-90 njz-105

郑州市万宁电器材料有限公司的阻燃聚氯乙烯绝缘电缆料是以优质pvc树脂为基材加入增塑剂，阻燃剂，稳定剂等。经双螺杆混炼挤出造粒而成，具有优良的理性化和优异的加工性能。标准或规范：

本聚氯乙烯电缆料符合tlj-98-03技术条件。

工艺性能：

用聚氯乙烯电缆料挤制的电线电缆，用普通的pvc螺杆挤出，即可获得良好的表面。

推荐挤出机各区温度设定如下：

位置1区 2区 3区 4区 5区 机头模口

温度130 ° c 140 ° c 150 ° c 160 ° c 165 ° c 170 ° c 175 ° c

(注：以上工艺仅供参考，具体温度视设备条件做相应的调整。)

贮存与包装：

聚氯乙烯电缆料采用编织袋和内衬莫双层包装，每包净重25kg，应贮存在干燥通风的库房内，远离火源。如贮存时间较长，需进行搞糟处理。

性能：

序号	项目	单位	njz-70	njzr-70	njz-90	njz-105
1	20 ° c时体积电阻率	.m	1.0 × 10 ¹²	1.0 × 10 ¹¹	1.0 × 10 ¹²	1.0 × 10 ¹²
2	试验温度	oc	70 ± 1	70 ± 1	70 ± 1	70 ± 1
3	工作温度时体积电阻率	.m	1.0 × 10 ⁹	1.0 × 10 ⁸	1.0 × 10 ⁸	1.0 × 10 ⁸
4	氧指数		30	30	30	30
5	击穿电压强度	mv/m	20	20	20	20
6	拉伸强度	mpa	15.0	15.0	16.0	16.0
7	断裂伸长率	%	150	180	150	150
8	热老化条件	oc × h	100 × 168	100 × 168	135 × 240	135 × 240
9	热老化后抗拉强度	mpa	15.0	15.0	16.0	16.0
10	热老化后断裂伸长率	%	150	180	150	150
11	抗拉强度变化率	%	± 20	± 20	± 20	± 20
12	伸长率变化率	%	± 20	± 20	± 20	± 20
13	低温冲击脆化温度	oc	-15oc	-20oc	-15oc	-15oc
14	200 ° c热稳定时间	min	60	60	180	180
15	热变形	%	40	50	30	30
16	热老化后失重	g/m ²	20	20	20	23