

PVC电缆料 郑州万宁 注塑级

产品名称	PVC电缆料 郑州万宁 注塑级
公司名称	郑州市万宁电器材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	牌号:J-70 ° 厂家(产地):郑州万宁 用途级别:注塑级
公司地址	中国 河南 郑州市 高新技术开发区
联系电话	86 0371 63709861/64234866/13783419191 13598877835

产品详情

牌号 J-70 ° 厂家(产地) 郑州万宁
用途级别 注塑级

性能项目	软聚氯乙烯pvc	聚乙烯pe		交联聚乙
		低密度(高压法)	高密度(低压法)	
密度/(g/cm ³)	1.25~1.40	0.910~0.925	0.941~0.965	0.92~
抗拉强度/mpa	15~25	7~22	25~34	14~
伸长率(%)	100~400	500~700	500~700	450~
体积电阻率/Ω·m	1010~1013	1016	1016	10
相对介电常数(20°C, 60hz)	6~8	2.28	2.30	2.3
介质损耗角正切tgδ(20°C, 60hz)	0.04~0.12	0.0002~0.0005	0.0002~0.0005	0.0002~
击穿场强/(kv/mm)	20~35	35~50	35~50	35~
长期工作温度/°C	65~105	75	80	90~
短路允许温度/°C	120	140	150	23
脆化温度/°C	-20~-40	-60以下	-60以下	-50以
软化温度/°C	120	105	110~120	-
热导率/(w/m·k)	0.13~0.17	0.33	0.46~0.50	-
吸水量(%)	0.5~1.0	< 0.02	< 0.01	-
氧指数	23~40	17.5	17.5	17.5
耐气候性	优	差, 优	差, 优	差,
耐臭氧性	优	优	优	优
耐热老化性	可	优	优	优
耐热变形性	可	可	中	优
耐寒性	可	良	良	良
阻燃性	良	差	差	差
耐油性	优	良	良	良

耐酸性	优	优	优	优
耐碱性	优	优	优	优

电线电缆常用塑料的性能

注：性能顺序为优、良、中、可、差。

优：加入炭黑后优

郑州市万宁电器材料有限公司

联系电话：0371-63709861手机：13676936936联系人：孟红宇

网址：www.zzwanning.com