

# 诺曼克NOR-708环氧磨石地坪 高档次 高硬度 高光泽 耐用地坪

产品名称	诺曼克NOR-708环氧磨石地坪 高档次 高硬度 高光泽 耐用地坪
公司名称	武汉诺曼克建材有限公司
价格	320.00/平方米
规格参数	品牌:诺曼克 用途范围:装饰效果要求较高的地面 使用寿命:一般20年
公司地址	武汉市东湖高新技术开发区光谷总部空间5栋204
联系电话	027-87900279 15802797266

## 产品详情

天然彩砂，幻彩大地，大自然存在的天然矿石经过精选、破碎、粉碎、分级等多道工序加工而成。保持着颜色自然不含任何染料，具有无毒、无味、无污染、抗腐蚀、耐酸碱、抗暴晒、不变色等特点。结合NORMAC700高纯度树脂作为黏合料进行二次拌合，摊铺，压实，研磨做成NORMAC700彩砂/磨石地坪系统，同时具备天然矿石和高纯环氧树脂的双重特性。

## 适用场所

高端写字楼、商厦、酒店、会所、医院、图书馆、幼儿园、学校、养老院等；各种厂房车间如飞机制造及维修车间、电子厂、制药厂、食品厂、印钞厂、卷烟厂等商业、工业、民用建筑场所。

## 产品性能特点

1、耐磨、抗压、抗冲击2、地面平整无缝，洁净度高，易清洁维护3、吸音降噪，脚感舒适4、装饰质感好，色彩纹理丰富多样5、绿色健康环保，无污染

## 施工工艺（三峡综合楼35KV配电装置室环氧彩砂自流平地面为例）

1、处理后的干净的水泥基面刮涂诺曼克底油,使底油对水泥基面保持一定的渗透压力和渗透时间，以利于底油向混凝土深层的渗透。同时使底涂涂层获得一个比较合适的厚度，环氧树脂NOR-01建议用量：0.3KG/M<sup>2</sup>2、粘胶层，在铺彩砂前15分钟刮涂一道粘胶层，以保证彩砂层和基层的粘接度。环氧树脂粘胶层NOR-02建议用量：0.3KG/M<sup>2</sup>底油经6小时固化后才可进行下一步工序。3、涂布彩色砂浆层4mm厚（环氧树脂NOR-02建议用量：1.4KG/M<sup>2</sup>）4、环氧树脂封闭层，灌浆层，在已经铺好的彩砂上刮涂环氧树脂3-5遍，封闭彩砂层缝隙，防止面涂自流平出现气泡。环氧树脂NOR-03建议用量：1.0KG/M<sup>2</sup> 将

NOR-02树脂和适量固化剂先搅拌均匀约3min，然后加入若干份的彩色石英砂一起搅拌约3-5min，均匀。

将已搅拌均匀的环氧彩色石英砂浆倒在已涂布粘胶层的基面上，用带齿铁钯将环氧砂浆涂布均匀，同时控制砂浆层的厚度。工人穿钉鞋用带齿灰匙对已涂布砂浆层时行压紧，压实，用5m靠尺检查其平整度,对环氧彩砂层进行机械压紧，抹光。彩色砂浆层经8小时固化后才可进行下一步工序。5、镗涂自流平：对已做好封闭层的环氧彩砂层表面镗涂2mm的环氧自流平，以保证表面光洁和亮度。环氧树脂NOR-03建议用量：2.0KG/M<sup>2</sup>

6、滚涂NOR-03透明哑光高强耐磨面层7、地坪养护，3 天后可行驶轻型车辆，7天后完全固化。