

工厂聚氨酯地坪工程 内江聚氨酯地坪工程 山东锦朝经验丰富

产品名称	工厂聚氨酯地坪工程 内江聚氨酯地坪工程 山东锦朝经验丰富
公司名称	山东锦朝建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区恒大财富中心2号楼1单元1610室
联系电话	18615532215

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东锦朝建筑装饰工程有限公司

聚氨酯砂浆路面操作方法：

1、基本上规定：

基准面务必牢靠，无尘土、污渍和别的污染物质，如植物油脂、漆料、残余的黏腻黏合剂或疏松化学物质。

工业清理和钻削机器设备可用以除去抛光腊、蜡、植物油脂和相近污染物质。

选用喷砂处理、凿毛、打磨抛光等相近机械设备方式，给予不光滑、清理、打孔的表面。

理想化的工程施工工作温度在15 之上，商品可在5 之上工程施工。

2、面漆：选用ck-4做为面漆，使用量为2kg/mm/m2，干燥时间为24h，待面漆干燥后可以用Kc-417做为整体面层。

3、错料：原材料的应用温度为15 -30 。务必应用机械搅拌；

，车间聚氨酯地坪工程，饲料成份a和B。倒进成份a，添加B，拌和60秒。随后渐渐地添加成分C（粉末状

)。拌和3分鐘，以保证混和，而且全部粉末状已与板材混和。拌和时，内江聚氨酯地坪工程，用刻度尺刮尺刮掉黏附在器皿侧边和底端的原材料。此实际操作应少开展一次，以保证混和。把加工厂包装的原料都混在一起就可以了。留意温度对工程施工时间和商品初凝的危害。搅拌机械会造成流通性差别，因而强烈要求应用篮式搅拌器强制性拌和。

4、表面镀层：用破乳辊、刮尺或刮板涂至所需薄厚。在表面逐渐凝固以前，在表面上翻转破乳辊以去除原材料中的气体。

5、常见问题：成份a：常常或长期性触碰肌肤会对部分肌肤导致短期内刺激性。不必让它进到双眼，不然会造成轻度的一瞬间痛疼。

聚氨酯砂浆地坪好用吗？这在于在哪儿应用它。广泛运用于一般食品生产、化工厂、药业等领域。

聚氨酯砂浆地坪自流平施工工艺

1、施工流程

施工准备 油污清除 打磨处理 补凹坑处理 伸缩缝裂缝处理

开拉筋槽 批涂封底 扒平主料 画分区线 整理交验。

2、施工组织：

1) 机具：地面打磨处理机X台，手持打磨机X台，吸尘器1台，手持搅拌3台，50kg电子台秤1台，通用机具若干。

2) 人员：领队1名，操作工6~7名。

3、施工工艺技术方法：

(一)对基层地面技术要求：

1) 混凝土基层，必须坚固、密实、平整；强度必须检测并应符合设计要求；不应有起砂、空鼓、麻面等现象。

2) 首层或地下室基层应设防水防潮隔离层。做法符合GB 50209 - 2002《建筑地面工程施工质量验收规范》。

3) 基层表面应平整，平整度应用2m直尺检查，并应符合下列规定：

A 当地坪涂层厚度不小于5mm时，允许空隙不应大于4mm。

B 当地坪涂层厚度小于5mm时，允许空隙不应大于2mm。

4) 基层必须干燥。在深为20mm的厚度层内，含水率不应大于6%。当设计对含水率有特殊要求时，应按设计要求施工。

5) 当正式施工时，必须清扫或工业吸尘器将基层表面清理干净。

注：基础地面在施工前2天内不得撒水，保持地面无表面湿迹。室内温度高于35 不能进行涂装施工。

（二）施工方法

- 1) 按上述对混凝土地面进行检查。
- 2) 有机械油污的地方，用喷灯火焰烧蚀的方法进行处理。地面烘烤到180℃以上，使机械油从地面毛细孔中冒泡气化出来，烧蚀掉。
- 3) 基层地面打磨清理：用面打磨处理机（边角用手持打磨机）将原混凝土地面进行打磨，增加渗透，提高附着力。
- 4) 原混凝土地面的伸缩缝、裂缝，用切割机或角磨机切成深度 > 10mm的V型或方形槽。
- 5) 对积水区域凹坑用水性聚氨酯砂浆进行补平找坡，并打磨平整处理。

聚氨酯浆自流平产品简介：

聚氨酯浆自流平水分的渗入作用，水溶性聚氨酯和活力环氧胶泥无机材料具备优良的吸水性。与此同时，由四成分凝固而成的混泥土地坪构造，水分能够单边根据，这能够合理地降低底层水蒸气造成的地坪出泡和分层次。它具备下列特性：

聚氨酯浆自流平施工工序

- 1)、无面漆喷涂，迅速干固，工程施工工作温度20℃，徒步8钟头，24小时驾驶。
- 2)、它不用十分干燥的混泥土底层（水分含量<10%），能够在保养7天的新混泥土上工程施工。
- 3)、工程施工全过程中基本上沒有味儿，有益于工作工作人员的身心健康和避免空气污染。

聚氨酯浆自流平机械设备性能

聚氨酯浆自流平抗拉强度、抗折强度尤其是抗冲击性能突显，延展性好，弹性模量低，从没产生过原材料延性造成的裂开；粘接抗压强度高，因而具备优良的抗分层次和抗裂纤维性能。

聚氨酯浆自流平高低温试验性能

- 1、可在-40℃ ~ +130℃ 范畴内长期性一切正常应用。60℃ 开水长期性泡浸无异常。9mm厚的地坪能抵抗开水的不断冲洗。假如12mm厚的地坪能承担150℃ 的瞬间热冲击，并能抵抗的蒸气清洗。地板砖经不住热冲击。
- 2、聚氨酯浆自流平物理性质它能抵抗大部分无机物-有机化学水溶液的腐蚀，对、强氧化剂、有机物、乳酸菌、脂肪酸和水杨酸具备优良的耐蚀性。85%乳酸菌（60℃）奶制品，地下车库聚氨酯地坪工程，脂肪酸（60度）人体脂肪，95%乙醇，50%柠檬酸钠汁。

工厂聚氨酯地坪工程-内江聚氨酯地坪工程-山东锦朝经验丰富由山东锦朝建筑装饰工程有限公司提供。山东锦朝建筑装饰工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山东锦朝——您可信赖的朋友，公司地址：济南市槐荫区恒大财富中心2号楼1单元1610室，联系人：郭经理。

