

豹鸣防水剂，天津豹鸣股份有限公司供应豹鸣防水剂

产品名称	豹鸣防水剂，天津豹鸣股份有限公司供应豹鸣防水剂
公司名称	天津豹鸣股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	豹鸣:1 x3:2 天津:3
公司地址	天津市武清区富民经济区B区（注册地址）
联系电话	13672183090

产品详情

天津豹鸣股份有限公司为您提供豹鸣纤维膨胀抗裂剂。---纤维膨胀抗裂剂是由改性---纤维组分、补偿收缩组分复合而成。补偿收缩组分补偿混凝土硬化后的早期、中期、后期的干缩和冷缩，作为混凝土化学反应性的抗裂；---纤维均匀分布到混凝土结构中形成细微配筋，降低了混凝土表面的析水与集料的分离，减小泌水率，降低混凝土内部孔隙率，增强混凝土内部的凝聚能力和混凝土与钢筋之间的握裹力，起到物理抗裂作用。

一．技术特征 技术指标符合gb/t23439-2017《混凝土膨胀剂》标准中 型相应技术指标。 抗裂能力强，该产品掺入混凝土中，能明显提高混凝土的抗渗能力。二．性能指标检测项目性能指标实测结果化学成分氯离子/%----0.01氧---/% 5.03.76物理性能细度比表面积/(m²/kg) ***2002821.18mm筛筛余/% 0.50凝结时间初凝/min***45152终凝/min 600239---膨胀率/%水中7d***0.0350.041空气中21d***-0.0150.004抗压强度/mpa7d***22.531.228d***42.550.4三．适用范围广泛用于车库、水池、仓筒、地下防水、抗裂防水要求高的地下建筑、水工大体积混凝土、各种房建、水工大坝、核电工程、交通桥隧工程混凝土及现场拌制防水混凝土，并适用于实现大体积砼和地上---无缝连续施工、水工---结构连续施工，减免温度伸缩缝。四．使用方法及注意事项 使用本产品时需在实验室进行混凝土试配， 掺量：胶凝材料总量的8-10%，填充性混凝土、膨胀加强带混凝土掺10-12%。 请按照gb50119-2013《混凝土外加剂应用技术规范》和jgj/t178-2009《补偿收缩混凝土应用技术规程》进行施工。 产品放置在干燥场所保存，严防受潮，保质期为180d，超过保质期，必须重新检测，合格后方可使用。