

# 普通输送带 样品 标准件

产品名称	普通输送带 样品 标准件
公司名称	保定飞翔输送设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	样品或现货:样品 是否标准件:标准件 型号:各种
公司地址	中国 福建 厦门市海沧区 东孚镇山边村崎头社114号（沈海高速海沧出入口）
联系电话	86 0592 5936526/13950185526/3599531655 18605066555

## 产品详情

样品或现货	样品	是否标准件	标准件
型号	各种	材质	橡胶
规格	带宽300MM--2200MM		

### 普通输送带 涤棉帆布输送带：

普通输送带由多层橡胶棉（涤棉）帆布粘接在一起，上下复以复盖胶，用于输送中小块状、粒状、粉状物料。产品执行gb/t7984-2001标准。·品种：按复盖胶的性能可分为强划型、强磨型、一般型。

·规格:

带宽（mm）	布层数	复盖胶厚度（mm）	
		工作面	非工作面
300	3~5	4.5 3.0 1.5	3.0 1.5
400	3~6	4.5 3.0 1.5	3.0 1.5
500	3~6	4.5 3.0 1.5	3.0 1.5
650	3~6	4.5 3.0 1.5	3.0 1.5
800	3~8	6.0 4.5 3.0 1.5	3.0 1.5
1000	3~8	6.0 4.5 3.0 1.5	3.0 1.5
1200	4~10	6.0 4.5 3.0	4.5 3.0 1.5
1400	4~10	6.0 4.5 3.0	4.5 3.0 1.5
1600	4~10	6.0 4.5 3.0	4.5 3.0 1.5
1800	5~10	6.0 4.5	4.5 3.0

2000	5~10	6.0 4.5	4.5 3.0
2200	5~10	6.0 4.5	4.5 3.0

(1) 胶带纵向全厚度拉伸强度规格：n/mm180 200

250 315 400 500 630 (2) 复盖层物理性能：

复盖层性能级别	拉伸强度不小于		拉断伸长率%	磨耗量 mm <sup>3</sup>	70 × 168h老化后，拉伸强度和拉断伸长率变化率%	
	mpa	kgf/cm <sup>2</sup>				
强划裂型	24.0	180		450	120	-25~+25
强磨损型	18.0	140		400	100	-25~+25
一般型	I 15.0	100		350	200	-25~+25

(3) 层间粘合强度 (含天然纤维织物带芯)

指标项目	布层间	复盖层与布层间	
		复盖层厚度 1.5mm	复盖层厚度 > 1.5mm
	n/mm	n/mm	n/mm
纵向试样平均值不小于	2.7	2.1	2.70
全部纵向试样最低峰值不小于	2.7	1.6	2.2