

# 中性胶-华硅中性硅酮密封胶

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 中性胶-华硅中性硅酮密封胶  |
| 公司名称 | 北京茂华伦商贸有限公司  |
| 价格   | .00/个  |
| 规格参数 | 外观:糊状<br>密度:1.2 (g/cm <sup>3</sup> )<br>拉伸强度:1.1 (MPa) |
| 公司地址 | 北京市大兴区旧宫镇德茂庄东8号楼4-201室                                 |
| 联系电话 | 13366792618 18911838909                                |

## 产品详情

|        |           |      |                          |
|--------|-----------|------|--------------------------|
| 外观     | 糊状        | 密度   | 1.2 (g/cm <sup>3</sup> ) |
| 拉伸强度   | 1.1 (MPa) | 伸长率  | 400 (%)                  |
| 剪切强度   | 0.4 (MPa) | 贮存期  | 9                        |
| 产地     | 上海        | 品牌   | 华硅                       |
| 固化条件   | 室温固化      | 固化时间 | 48 (h)                   |
| 耐水性    | 7         |      |                          |
| 产品典型应用 |           |      |                          |

a 门窗密封及填缝应用

b 金属和铝合金门窗与墙体间的密封与填缝应用

c 玻璃、瓷砖及砖石、混凝土等

d 铝塑板

e 不渗油的木材

## 产品特征

huagui 6a属中性硅酮密封胶，具有较好的弹性及位移变形能力，对各种粉末涂层金属具有良好的粘接力，产品的触变性使其在建筑填缝应用时不会产生流挂现象，因而特别适用于门窗的密封应用；同时6a对大多数基材表面具有很好的粘接性和相容性，抗老化、抗紫外线辐射以及耐极端的高低温变化，能广泛的应用于粘接及密封应用场合。

## 1.未固化时

|            |           |
|------------|-----------|
| 流淌或下垂度，毫米  | 3         |
| 表干时间，分钟    | 10        |
| 表面可工作时间，分钟 | 20        |
| 深度固化速率     | 1 ~ 2毫米/天 |

\*以上数据为25℃，50%相对湿度下测试

## 2.在25℃，50%相对湿度下固化七天后性能

| 颜色         | 透明       | 其它颜色     |
|------------|----------|----------|
| 硬度，邵氏a，点   | 20       | 35       |
| 极限拉伸强度，mpa | 1.2      | 1.0      |
| 极限伸长率，%    | 450      | 300      |
| 温度稳定性，     | -50至+150 | -50至+150 |
| 位移能力，%     | ± 20     | ± 20     |