

# 苏州发黑剂 苏州和润环境 发黑剂怎么样

产品名称	苏州发黑剂 苏州和润环境 发黑剂怎么样
公司名称	和润环境工程（苏州）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区长江路556号4幢1418室
联系电话	18913143339 18913143339

## 产品详情

槽液调整：发黑液在使用中，应注意检查PH值，当PH值超过2.5时应加以调整，方法为先将溶液过滤去沉淀，苏州发黑剂，再加GT-FH802常温钢铁发黑剂浓缩液，使PH值恢复到2~2.5，即可继续使用，调整2~3次后要更换发黑液。当槽液PH值超过3以上很难调整，可适当延长发黑时间一直到不能用为止，一般为6~7分钟，才能成膜，使用一段时间后再更换槽液。和润环境工程（苏州）有限公司

因前处理不好，零件表面有油污，影响发黑膜的形成，可将零件重新脱脂后，再放入发黑槽中继续黑化。

零件互相重叠，要适时翻动。

溶液含量太低或比例失调，发黑剂供应，可经分析调整后补充原液，如有必要，则更换溶液。

产生原因：零件经过发黑后，发黑剂怎么样，表面有时出现一层沉淀物，这是由于溶液中铁酸钠发生水解生成氢氧化铁，发黑剂哪家好，吸附在零件表面上所形成的一层红色膜。

处理方法如下。

溶液在加温前要将水加足，氧化时好不加水或少加水，以免使溶解的温度和含量造成波动。

严格控制温度。高温氧化对温度要求比较严格，上下波动时不得超过2℃，应避免由于温度过高造成有效成分的分解。

发现有挂灰，赶紧将零件取出，用以下方法去除。

- a. 手工用布擦拭。
- b. 在溶液中去除。

c . 在铬酸溶液中去除。

和润环境工程（苏州）有限公司和润环境工程（苏州）有限公司和润环境工程（苏州）有限公司和润环境工程（苏州）有限公司 苏州发黑剂-苏州和润环境-发黑剂怎么样由和润环境工程（苏州）有限公司提供。和润环境工程（苏州）有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！