

苏州市复膜珍珠棉防火等级检测

产品名称	苏州市复膜珍珠棉防火等级检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

GB-T2408-2008《塑料燃烧性能的测试-水平法和垂直法》对应产品：

GB2408-80塑料燃烧性能试验方法水平燃烧法

水平试验法是在实验室条件下测试试样水平自支撑下的燃烧性能。

(1)

试验装置

试验在燃烧箱内进行，箱体左内侧装有一支内径为9.5mm的本生灯。其内右侧有固定试件的试件夹。本生灯向上倾斜45度，并装有进退装置。试验用燃气为天然气、石油气或煤气，并备有秒表及卡尺。

(2)试验方法

A.试件制备

每种材料需5个试件，每个试件要求平整光滑，无气泡，长 $125\pm 5\text{mm}$ ，宽 $13.0\pm 0.3\text{mm}$ ，厚 $3.0+0.2\text{mm}$ ，对厚度为2-13mm的试样也可进行试验，但其结果只能在同样厚度之间比较。

B.试验步骤

首先在试样的宽面上距点火源25mm和100mm处各划一条标线,再将试件以长轴水平放置,其横截面轴线与水平成45度角固定在试件夹上。在其下方300mm处放置一个水盘。

点燃本生灯,调节火焰长度为25mm并成蓝色火焰,将火焰内核的尖端施用与试样下沿约6mm长度。并开始计时,施加火焰时间为30秒。在此期间内不得移动本生灯,但在试验中,若不到30秒时间试件已燃烧到第二标线,应立即停止施加火焰。

停止火焰后应作如下观察记录。