

ABS , PA-777E , 极高耐高温级颗粒物 , 台湾奇美

产品名称	ABS , PA-777E , 极高耐高温级颗粒物 , 台湾奇美
公司名称	广东得亨塑胶科技有限公司
价格	21800.00/吨
规格参数	奇美:注射成型 PA777E:主料 中国:塑胶颗粒
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号4栋102室
联系电话	13527993511 13527993511

产品详情

加工方法

注射成型

物理性能额定值单位制测试方法比重1.07g/cm³ASTM D792, ISO 1183熔流率 (熔体流动速率) (220 ° C/10.0 kg)4.0g/10 minASTM D1238溶化体积流率 (MVR) (220 ° C/10.0 kg)4.00cm³/10minISO 1133硬度额定值单位制测试方法洛氏硬度 (R 级)115ASTM D785球压硬度 (H 358/30)99.0MPaISO 2039-1机械性能额定值单位制测试方法拉伸应力 屈服44.0MPaISO 527-2/50 断裂37.0MPaISO 527-2/50 3.00 mm 144.1MPaASTM D638伸长率 断裂, 3.00 mm 210%ASTM D638 断裂13%ISO 527-2/50弯曲模量 6.00 mm 32260MPaASTM D790 -- 42200MPaISO 178弯曲强度 6.00 mm 568.6MPaASTM D790 -- 671.0MPaISO 178冲击性能额定值单位制测试方法简支梁缺口冲击强度11kJ/mISO 179悬壁梁缺口冲击强度 23 ° C, 3.00 mm120J/mASTM D256 23 ° C, 6.00 mm110J/mASTM D256 --11kJ/mISO 180/1A无缺口伊佐德冲击强度95kJ/mISO 180/1U热性能额定值单位制测试方法载荷下热变形温度 1.8 MPa, 未退火109 ° CASTM D648 1.8 MPa, 未退火106 ° CISO 75-2/A 1.8 MPa, 退火120 ° CASTM D648 1.8 MPa, 退火118 ° CISO 75-2/A维卡软化温度 --129 ° CASTM D1525, ISO 306/A50 67 --119 ° CISO 306/B50可燃性额定值测试方法UL 阻燃等级 (1.60 mm)HBUL 94注射额定值单位制干燥温度100 到 110 ° C干燥时间3.0hr料筒后部温度220 到 250 ° C料筒中部温度240 到 270 ° C料筒前部温度240 到 270 ° C模具温度40.0 到 80.0 ° C注塑压力4.90 到 6.86MPa保压3.92 到 5.88MPa背压0.490 到 1.47MPa

供应通用级ABS 700报价 日本东丽700原料

供应通用级ABS 100价格 日本东丽100原料

供应超高透明级ABS 920 日本东丽920原包

供应高透明级ABS TP-801 日本电气化学TP-801塑料

供应清晰透明ABS 日本电气化学TH-21

供应高耐热性ABS MHE470Y-MH1 日本东丽塑料

供应透明级ABS 【PA-758,PA-758R】台湾奇美ABS

销售ABS通用塑料：吹塑成型ABS,挤出级ABS,玻纤增强ABS,阻燃增强ABS,耐环境开裂ABS,超耐热ABS,阻燃ABS,电镀级ABS,食品级ABS,医用级ABS,耐药性ABS,防静电/导电ABS,耐磨、高润滑ABS,耐候ABS,阻燃耐候抗UVABS,ABS粉料,防火抗紫外线ABS。耐寒性ABS,高抗冲ABS,黑色ABS,灰色ABS,瓷白ABS,透明ABS,通用ABS,冰箱薄板级ABS、抗菌型ABS、耐药性ABS、ABS粉料。