

电镀级ABS , PA-727 台湾奇美PA727

产品名称	电镀级ABS , PA-727 台湾奇美PA727
公司名称	广东得亨塑胶科技有限公司
价格	17250.00/吨
规格参数	奇美:注射成型 PA-727:主料 中国:塑胶颗粒
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号4栋102室
联系电话	13527993511 13527993511

产品详情

优点：1,坚硬，易挤出；2,易染色；3,难燃；4,耐冲击；5,表面性佳

用途：电器用品外壳,日用品,玩具,运动用品，行李箱、医疗器具、

冰箱衬垫、安全帽、家电制品、把手、外壳、行李箱、冰箱衬垫、电视机壳、复印机壳、机壳、化妆品盒、灯座、鞋跟、家电制品、齿轮、汽车配件、挡泥板、扶手、冰箱内衬、叶片、轴承、把手、管道、接头、仪表壳、仪表板、盘等。

基本信息黄卡编号

E56070-245712

RoHS 合规性

RoHS 合规

加工方法

注射成型

物理性能额定值单位制测试方法比重 --1.04g/cmASTM D792 23 ° C1.04g/cmISO
1183熔流率 (熔体流动速率) ASTM D1238 200 ° C/5.0 kg1.6g/10 minASTM
D1238 220 ° C/10.0 kg19g/10 minASTM D1238溶化体积流率 (MVR) (220 ° C/10.0
kg)19.0cm/10minISO 1133硬度额定值单位制测试方法洛氏硬度 (R 级)110ASTM D785球压硬度 (H
358/30)103MPaISO 2039-1机械性能额定值单位制测试方法拉伸应力 屈服52.0MPaISO
527-2/50 断裂37.0MPaISO 527-2/50 3.00 mm 147.6MPaASTM D638伸长率 断裂,

3.00 mm 220%ASTM D638 断裂15%ISO 527-2/50弯曲模量 6.00 mm 32650MPaASTM
D790 -- 42100MPaISO 178弯曲强度 6.00 mm 576.5MPaASTM
D790 -- 673.0MPaISO 178冲击性能额定值单位制测试方法简支梁缺口冲击强度23kJ/mISO
179简支梁无缺口冲击强度无断裂ISO 179悬壁梁缺口冲击强度 23 ° C, 3.00 mm250J/mASTM
D256 23 ° C, 6.00 mm230J/mASTM D256 --21kJ/mISO
180/1A无缺口伊佐德冲击强度无断裂ISO
180/1U热性能额定值单位制测试方法载荷下热变形温度 1.8 MPa, 未退火85.0 ° CASTM
D648 1.8 MPa, 未退火87.0 ° CISO 75-2/A 1.8 MPa, 退火95.0 ° CASTM D648 1.8
MPa, 退火98.0 ° CISO 75-2/A维卡软化温度 --105 ° CASTM D1525 7 --102 ° CISO
306/A50 --96.0 ° CISO 306/B50可燃性额定值测试方法UL 阻燃等级 (1.60 mm)HBUL
94注射额定值单位制干燥温度80.0 到 85.0 ° C干燥时间3.0 到 4.0hr料筒后部温度180 到
220 ° C料筒中部温度190 到 230 ° C料筒前部温度190 到 230 ° C模具温度30.0 到 70.0 ° C