

# 医用食品级ABS ER875 韩国锦湖ER875

产品名称	医用食品级ABS ER875 韩国锦湖ER875
公司名称	广东得亨塑胶科技有限公司
价格	27500.00/吨
规格参数	锦湖:注射成型 ER875:主料 韩国:塑胶颗粒
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号4栋102室
联系电话	13527993511 13527993511

## 产品详情

KumhoSunny ABS ER875 物性表

### 基本信息

高 ESCR (抗应力开裂)

用途  
UL文件号

抗撞击性, 高  
家电部件  
E254819

形式  
加工方法

E65424  
粒子  
注射成型

物理性能额定值单位制测试方法

1.04

熔流率 (熔体流动速率) (220 ° C/10.0 kg)

25

收缩率 - 流动

0.30 到 0.60

机械性能/th>额定值单位制测试方法

伸长率(断裂)	478
弯曲模量	2300
弯曲强度	72.0
冲击能(简支梁冲击)值单位制测试方法	350
冲击能(悬臂梁冲击)值单位制测试方法(未退火)	85.0
维卡软化温度	96.0
电气性能(表面电阻率)值单位制测试方法	> 1.0E+14
体积电阻率	> 1.0E+14
可燃性(UL94)值单位制测试方法	HB
补充信息(额定值)	LS 66457
注射成型(额定值)值单位制	80.0 到 90.0

干燥时间	3.0 到 4.0
建议的大水分含量	0.050
料筒后部温度	190 到 200
料筒中部温度	210 到 220
料筒前部温度	220 到 230
射嘴温度	215 到 225
加工（熔体）温度	200 到 230
模具温度	50.0 到 80.0
背压	1.00 到 5.00
螺杆转速	30 到 60