

阻燃ABS,AF-312A粒子,韩国LG AF-312A

产品名称	阻燃ABS,AF-312A粒子,韩国LG AF-312A
公司名称	广东得亨塑胶科技有限公司
价格	26000.00/吨
规格参数	LG:注射成型 AF312A:主料 韩国:塑胶颗粒
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号4栋102室
联系电话	13527993511 13527993511

产品详情

成立于2003年03月，是一家从事塑胶原料的公司。公司自成立以来，与三菱、宇部、东丽、宝理,韩国LG、SK，拜耳，巴斯夫、沙特创新（美国GE），杜邦，台湾奇美，中石化等品牌供货商保持着良好的合作关系，业务遍及全国各地，深受广大客户欢迎，在同行中树立了良好的口碑；公司本着“高品质、低价位、服务优”的宗旨开展经营活动，与客户建立“互信、互惠、互利”的长期合作关系；公司以“良好的信誉、充足的货源、诚信的合作”之营销理念为客户提供优质服务，依靠、诚信和完善的服务赢得广大客户的信赖。

主营产品有:POM、PA、PC、LCP、COC、COP、PMMA、PBT、PC/ABS、PC/PBT、ABS、TPU、PP、PVC、EVA、TPE、TPV、TPR、PET；食品级/医用级POM、PA、ABS、AS、PS、PP等。

原料广泛用于生产各类塑胶产品：汽车零部件、照相机、手机及其它商业机器的壳体、电器设备、电子电器零件、计算机、打字机、小家电零组件、文字处理器、医疗设备零组件；办公用品、化妆品容器、食物餐盘；齿轮轴承拉链以及玩具等。

原料客户群生产商和贸易商，主要销往：齿轮轴承拉链厂、眼镜厂、吹塑瓶厂、胶袋厂、鞋材厂、电线厂、电子电器厂、汽车配件厂、塑胶模具玩具厂等塑胶制品厂。

物理性能额定值单位制测试方法比重1.19g/cm³ASTM D792熔流率（熔体流动速率）(220 ° C/10.0 kg)60g/10 minASTM D1238收缩率 - 流动 (3.20 mm)0.40 到 0.70%ASTM

D955硬度额定值单位制测试方法洛氏硬度 (R 级)104ASTM

D785机械性能额定值单位制测试方法拉伸模量 1(3.20 mm)2260MPaASTM D638抗张强度 2(屈服, 3.20 mm)46.1MPaASTM D638伸长率 3ASTM D638 屈服, 3.20 mm5.0%ASTM D638 断裂, 3.20

mm20%ASTM D638弯曲模量 4(6.40 mm)2550MPaASTM D790弯曲强度 5(屈服, 604 mm)68.6MPaASTM D790冲击性能额定值单位制测试方法悬壁梁缺口冲击强度ASTM D256 -30 ° C, 3.20

mm69J/mASTM D256 -30 ° C, 6.40 mm69J/mASTM D256 23 ° C, 3.20 mm250J/mASTM

D256 23 ° C, 6.40 mm 210 J/m ASTM D256 热性能额定值单位制测试方法 载荷下热变形温度 ASTM
D648 0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm 684.0 ° C ASTM D648 0.45 MPa, 未退火, 6.40
mm 776.0 ° C ASTM D648 维卡软化温度 83.0 ° C ASTM D1525 8 RTI Elec 85.0 ° C UL 746 RTI Imp 75.0 ° C UL
746 RTI 75.0 ° C UL 746 可燃性额定值测试方法 UL 阻燃等级 UL 94 1.50 mm V-0 UL 94 2.00
mm V-0 5 V BUL 94 2.50 mm V-0 5 V BUL 94 3.00 mm V-0 5 V BUL
94 注射额定值单位制 干燥温度 70.0 到 80.0 ° C 干燥时间 2.0 到 4.0 hr 建议的大水分含量 <
0.010% 料筒后部温度 170 到 190 ° C 料筒中部温度 180 到 200 ° C 料筒前部温度 190 到 210 ° C 射嘴温度 200 到
230 ° C 加工 (熔体) 温度 200 到 230 ° C 模具温度 40.0 到 60.0 ° C 背压 0.490 到 0.981 MPa 螺杆转速 30 到
60 rpm