

精密合金 镍铁合金 常州

产品名称	精密合金 镍铁合金 常州
公司名称	常州市瑞康金属材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品名:镍铁合金 产地:常州 牌号:4J50
公司地址	钟楼区通江南路18-1006室
联系电话	13915004707 13606109365

产品详情

品名	镍铁合金	产地	常州
牌号	4J50	镍含量	50 (%)
杂质含量	Fe : 余量 (%)		

铁镍玻封合金 4 j 5 0 (也称可伐丝) 主要有适用于电器元件与硬玻璃、软玻璃、陶瓷匹配封接的玻封合金, 其状态有硬态和软态两种. 规格为 0 . 3 2 mm以上. 合金的牌号和化学成分符合表一的规定
合金牌号 c p s m n s i a l c o n i f e 不 大 于 4j50 0.05 0.020 0.020 0.80 0.30 0.1 --- 49.5 ~ 50.5 余量
丝材的抗拉强度符合表二的规定 状态代号 状态 抗拉强度, n/mm² ri 软态硬态 <590>820
带材的抗拉强度符合表三的规定 状态代号 状态 抗拉强度, n/mm² ri 软态硬态 <570>700
合金的平均线膨胀系数符合表四的规定 合金牌号 试样热处理制度 平均线膨胀系数 $\alpha_{10-6/oc}$ 20-300 oc
20-400 oc 20-450 oc 4j50 在氢气气氛中加热至 $900 \pm 20 oc$,保温1h,以不大于5 oc/ min速度冷至200 oc以下出炉
9.2-10.0 9.2-9.9 ----- 合金的典型膨胀系数 合金牌号 平均线膨胀系数 $\alpha_{10-6/ oc}$ 20-100oc 20-200 oc 20-300oc
20-400oc 20-450oc 20-500oc 20-600oc 4j50 9.8 9.8 9.5 9.4 --- 9.7 10.