

氯磺化聚乙烯漆垃圾焚烧站冷却塔防腐涂料耐水汽耐候性好

产品名称	氯磺化聚乙烯漆垃圾焚烧站冷却塔防腐涂料耐水汽耐候性好
公司名称	济宁柒保环保科技有限公司
价格	29.00/kg
规格参数	品牌:佰丽安 规格:24kg 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座404室 (注册地址)
联系电话	17660172263

产品详情

氯磺化聚乙烯漆垃圾焚烧站冷却塔防腐涂料耐水汽耐候性好

产品介绍

以氯磺化聚乙烯塑胶为涂膜行为主体，佐以钛酸异丙酯塑胶，环氧树脂胶等改性材料涂膜物，加上各种各样上色色浆、改性剂，混和有机溶剂等经碾磨分散化而成。商品有着较好的装饰艺术，优质的作业特性、干燥快速。漆层坚毅耐磨损、耐溶剂品行和防腐蚀出色。

商品主要用途

可普遍适用于各种各样酸、碱、盐、原料油储槽里外罐。各种各样化工机械设备。尿素溶液制粒塔、液化气柜里外壁、海运集装箱和工业厂房墙壁、环氧地坪、火电厂冷却塔，及其市政道路工程，港口物流等酸、碱、盐自然环境的防腐蚀维护，是一种理想化的防腐蚀新型材料。

物理学特点

色调各色各样容积固态分 $51 \pm 3\%$ 强烈推荐膜厚湿膜：40 μm 湿膜：80 μm 基础理论使用量 $0.094\text{kg}/\text{m}^2$ @40 μm 干固（ 23 ± 2 ） 1h脚踏实地（ 23 ± 2 ） 12h彻底干固（ 23 ± 2 ）7d*不一样色调油漆，产品参数很有可能较得出数据信息有轻度区别

表层处理

前道漆应彻底干燥；

除掉漆层上任何的油渍和脏物。

施工说明

混和占比单组份用机械搅拌方法充足搅拌均匀熟成时间开罐后未用完将密封盖盖紧以便下一次应用油漆
稀释剂PT专用型油漆稀释剂

工程施工方式

喷涂方式 涂漆、滚漆（适用）气体喷漆（适用）无气喷涂（强烈推荐）稀释液率0~10%0~10%0~5%

无气喷涂：喷出来工作压力：15~17MPa

喷头规格：0.38~0.43mm

气体喷漆：用配套设施油漆稀释剂调节黏度为：25-30S（涂-4/23 ± 2 ）

手涂间距

工程施工温度5 20 30 小手涂时间36h24h12h大手涂时间无限制无限制无限制*漆层在户外曝晒时间太长时或表层非常光洁，对重镀层的粘合力造成不良影响，因而漆层表层务必开展喷毛、扫砂或高压淡水清洗解决，在手涂时才可以保持充足的固层粘合力。

专用工具清理

全部专用工具用后务必应用PT专用型油漆稀释剂清理整洁

安全性

当心应用本产品。工作前，客户程序本商品的MSDS。

应用前和使用时，一定要注意包装标识上的安全性事宜。除此之外，还应遵循相关我国或当地政府要求的安全生产法规。

本人维护包含但并不限于肺、眼及肌肤的维护，假如吞食或别的直接接触本产品应该马上就医。务必采用防范措施防火安全防爆型及生态环境保护。

常见问题

施工工地避免用火，只可在空气流通较好的情形下工程施工本产品。在狭小处或气体不商品流通处工程施工，务必给予超强力自然通风。

空气相对湿度：气体的空气湿度在超过80%时，不强烈推荐工程施工。

工作温度：当环境温度小于5 或高过40 时，不强烈推荐工程施工。

板材外表温度：不锈钢板材外表温度小于含湿量3 时，不强烈推荐工程施工，不锈钢板材外表温度太高致使漆层表层缺点，因而在不锈钢板材外表温度高过50 时，应调节施工条件，将下午的工程施工挪到早上和黄昏，或搭起遮阳篷，或挪到生产车间工程施工。

别的层面：工程施工时应该有较好的自然通风，在喷涂时要避免周边环境导致对漆层的环境污染，例如：喷沙，漆前雾灯。防止在下雨、雪、雾、风沙的情形下开展工程施工，大风或多环境污染的地区终止工程施工，过强的自然通风会使镀层烘干过快进而建筑涂料的工程施工性下降，很多的污染物质（如碎石子、盐粒、浸蚀堆积物）将导致涂层特性下降，耗损扩大。

包装

20kg/桶

存储标准

商品应存放于荫凉、干燥、自然通风，合乎安全消防规定的库房内，仓库温度不超过40 。生产制造之日起，23 下以12个月。当温度高过23 时，贮存期减少。

表明

具体损耗率依据被涂产品工件的样子、表面情况、气候条件及其喷涂方式等许多要素会形成一定的耗损变化。

以上技术性数据信息依据试验和喷涂工作经验所得的，因为我们无法预料和操纵商品应用时的诸多要素，因而大家只对设备自身的质量作出确保。

本商品仅作主要用途。