

消防水池防腐用什么漆，环氧树脂漆效果好吗

产品名称	消防水池防腐用什么漆，环氧树脂漆效果好吗
公司名称	济宁柒保环保科技有限公司
价格	27.00/kg
规格参数	品牌:佰丽安 用途:消防水池水箱防腐 规格:24kg
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座404室 (注册地址)
联系电话	17660172263

产品详情

产品介绍

由环氧树脂胶、丙烯酸树脂类环氧固化剂、防锈处理色浆、改性剂和有机溶剂等构成的组份份环氧树脂防锈处理面漆。商品有着较好的防腐性、耐用性、耐磨性能和耐水洗特性，防水性、耐生理盐水性耐和耐耐腐蚀特性出色。漆层粘合力好，抗冲击特性出色。与各种油漆均有优良的适用性和良好的固层粘合力。

商品主要用途

适用港口钢架结构、重型机械设备、电力机械、化工厂、矿山设备、水利钢材构造等作防锈处理面漆的用处。

物理学特点

色调深灰色、铁鲜红色容积固态分(混和) $60 \pm 3\%$ 强烈推荐膜厚湿膜： $80 \mu\text{m}$ 湿膜： $130 \mu\text{m}$ 基础理论使用量 $0.187\text{kg}/\text{m}^2@80 \mu\text{m}$ 干固 (23 ± 2) 2h 脚踏实地 (23 ± 2) 24h 彻底干固 (23 ± 2) 7d

表层处理

钢架结构表层喷砂工艺至Sa21/2级以上，外表粗糙度做到30~75 μm；

被喷涂表层应保证干燥、清理无脏物。

施工说明

混和占比甲组份：甲组份=22:3（净重比）用机械搅拌方法充足搅拌均匀熟成时间5~30min（ 23 ± 2 ）混和使用寿命 4h（ 23 ± 2 ）油漆稀释剂HY环氧树脂油漆稀释剂

工程施工方式

喷涂方式涂漆、滚漆（适用）气体喷漆（适用）无气喷涂（强烈推荐）稀释液率0~10%0~10%0~5%

无气喷涂：喷出来工作压力：15~17MPa

喷头规格：0.43~0.53mm

气体喷漆：用配套设施油漆稀释剂调节黏度为：25-30S（涂-4/ 23 ± 2 ）

手涂间距

工程施工温度5 20 30 小手涂时间48h24h12h大手涂时间7d7d7d*漆层在户外曝晒时间太长的时候会产生脱层，对重镀层的粘合力造成不良影响，因而漆层表层务必开展喷毛、扫砂或高压淡水清洗解决，在手涂时才可以保持充足的固层粘合力。

专用工具清理

全部专用工具用后务必应用HY环氧树脂油漆稀释剂清理整洁

安全性

当心应用本产品。工作前，客户程序本商品的MSDS。

应用前和使用时，一定要注意包装标识上的安全性事宜。除此之外，还应遵循相关我国或当地政府要求的安全生产法规。

本人维护包含但并不限于肺、眼及肌肤的维护，假如吞食或别的直接接触本产品应该马上就医。务必采用防范措施防火安全防爆型及生态环境保护。

常见问题

施工工地避免用火，只可在空气流通较好的情形下工程施工本产品。在狭小处或气体不商品流通处工程施工，务必给予超强力自然通风。

空气相对湿度：气体的空气湿度在超过80%时，不强烈推荐工程施工。

工作温度：当温度处于-5~15℃时，提议选用冬用型商品，温度超过15℃而小于45℃，提议选用通用型商品，小于-5℃或超过45℃时，不强烈推荐工程施工。

板材外表温度：工程施工时不锈钢板材外表温度务必高过露点3℃；可是根据外表温度太高致使漆层缺点，因而在板材外表温度高过50℃时，应调节施工条件，将下午的工程施工挪到早上和黄昏。

别的层面：在喷涂时要避免周边环境导致对油漆附着力的环境污染，例如：喷沙，漆前雾灯。防止在下雨、雪、雾、风沙的情形下开展工程施工，大风或多环境污染的地区终止工程施工，过强的自然通风会使镀层烘干过快进而建筑涂料的工程施工性下降，很多的污染物质（如碎石子、盐粒、浸蚀堆积物）将导致涂层特性下降，耗损扩大。

包装

25kg/套（甲组份：22kg；甲组份：3kg）

存储标准

商品应存放于荫凉、干燥、自然通风，合乎安全消防规定的库房内，仓库温度不超过40℃。生产制造之日起，23℃下以12个月。当温度高过23℃时，贮存期减少。

表明

具体损耗率依据被涂产品工件的样子、表面情况、气候条件及其喷涂方式等许多要素会形成一定的耗损变化。

以上技术性数据信息依据试验和喷涂工作经验所得的，因为我们无法预料和操纵商品应用时的诸多要素，因而大家只对设备自身的质量作出确保。

本商品仅作主要用途