

赤峰脂肪族聚氨酯面漆适用范围

产品名称	赤峰脂肪族聚氨酯面漆适用范围
公司名称	山东浩铭化工科技有限公司
价格	16.00/KG
规格参数	干燥时间: (25) 表干 0.5 硬度: 0.6 适用期: (25) 7h
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座404
联系电话	18854737312

产品详情

脂肪族聚氨酯面漆

产品简介：

脂肪族聚氨酯面漆又称为丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆，是以脂肪族异氰酸酯组分和丙烯酸树脂、颜料、助剂和溶剂等组成的漆料为羟基组份双组份自干涂料。脂肪族聚氨酯面漆用于各类钢结构工程、交通车辆、工程机械、仪器设备及其它表面要求高的物件，特别适合于户外使用。

主要参数：

项目	基本参数	项目	技术参数
漆膜颜色	各色，可调色	干膜厚度	40-50 μm /道
漆膜外观	漆膜平整、光滑	湿膜厚度	80-90 μm /道
包装规格	甲组份（主漆）20kg 乙组份（固化剂）4kg	理论涂布率	150g/ m^2
组分配比	甲：乙=5:1（重量比）	熟化期（25）	15min
比重	1.258kg/L	附着力	1级
固体含量	70%	冲击强度（kg.cm）	50
干燥时间	（25）表干 0.5h 实干 18h	耐盐水（3%NaCl，72 hr）	不起皱、不起泡、不脱落

	完全固化 7d		
复涂间隔25	短12h 长2d	耐碱性24 h	不起泡，不脱落，不起皱
硬度	0.6	适用期	(25) 7h

产品特性：

- 高耐候性
- 耐化学药品性
- 机械性能强
- 美观装饰性

产品用途：

钢结构、桥梁、油罐球罐防腐

建议涂装道数：无气喷涂一道，刷涂或滚涂1~2道。

产品配套：

前道底漆：环氧富锌底漆、环氧底漆、环氧云铁中间漆、聚氨酯底漆；

机械设备涂装：环氧底漆+聚氨酯面漆；

钢结构防腐：环氧底漆+环氧云铁中间漆+聚氨酯面漆；

桥梁钢构防护：环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆+聚氨酯面漆；

混凝土防护：环氧封闭底漆+环氧中涂漆+聚氨酯面漆；

表面处理：

- 涂有底漆的表面必须干燥。
- 除净所有的油污、杂物，漆膜上无酸碱和水份凝聚。
- 与可以配套的旧漆膜：除净所有的油污杂物。

施工条件：

· 环境温度：5 ~ 40 ；相对湿度：25% ~ 75%

· 底材温度：基材表面温度高于露点 3

施工方法：

喷涂、刷涂和辊涂均可，以喷涂为佳，刷涂基辊涂时不兑稀。喷涂时，兑入漆量的5-20%的溶剂，其施工粘度由施工单位掌握。

项目	稀释量	喷嘴口径	出口压力
无气喷涂	0-15% (以油漆重量计)	0.4-0.5mm	10-15MPa (约100-15kg/m ²)
空气喷涂	20-50% (以油漆重量计)	1.8-2.5mm	0.3-0.4MPa (约3-4kg/m ²)
刷涂/辊涂	0-5% (以油漆重量计)		
稀释剂	专用稀释剂		