

日本住友LCP-LCP住友塑胶粒子

| | |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 日本住友LCP-LCP住友塑胶粒子 |
| 公司名称 | 苏州市鑫元邦塑化贸易有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 昆山市陆家镇仕泰隆L-18号 |
| 联系电话 | 15951135763 |

产品详情

矿物填充LCP 日本住友 LCP SZ4709 SUMIKASUPER SZ4709

供应LCP日本住友 E4008：抗热老化 可焊接

供应LCP日本住友 E5002L：长玻纤 损 高刚性

供应LCP日本住友 E5006L：长玻纤 损 高刚性

供应LCP日本住友 E5008：高强度 粘结性好 耐温

供应LCP日本住友 E5008L：长玻纤 可焊接 耐温

供应LCP日本住友 E5204L：长玻纤 损 高刚性

供应LCP日本住友 E6006：高温强度 可焊接 耐温

供应LCP日本住友 E6006L：长玻纤 可焊接 耐温

供应LCP日本住友 E6007LHF：长玻纤 高流动 耐温

供应LCP日本住友 E6008 : 玻纤增强 可焊接 耐温

供应LCP日本住友 E6807L : 35%GF 可焊接 高温强度

供应LCP日本住友 E6807LHF : 长玻纤 高流动 耐温

供应LCP日本住友 E6810 : 50%GF 高弹性 可焊接

供应LCP日本住友 E6808UHF : 玻纤增强 高流动

供应LCP日本住友 E6808LHF : 40%长玻纤

产品规格代表等级 充填剂 特征DTUL标准成型温度E5000 系列E5006L 玻璃纤维 超高耐热, 低线膨胀率 355400 E5008L 玻璃纤维, 低收缩率 超高耐热, 低收缩率 339E5008 玻璃纤维 超高耐热, 低线膨胀率 335E5204L 玻璃纤维等超高耐热, 低热传导率, 低介电常数351E4000 系列E4008 玻璃纤维 高耐热, 高强度 313380 E4006L 玻璃纤维 高耐热, 低收缩率 310E6000 系列E6006L 玻璃纤维 高强度 284350 E6008 玻璃纤维 高强度, 高流动 279E6000HF系列E6007LHF 玻璃纤维, 无机填充物 高流动, 低翘曲 269350 E6807LHF 玻璃纤维, 无机填充物 高流动, 低翘曲 270E6808LHF 玻璃纤维, 无机填充物 高流动, 低翘曲 270E6808UHF 玻璃纤维, 无机填充物 高流动, 低翘曲 240E6810LHF 玻璃纤维, 无机填充物 高流动, 低翘曲 266E7000 系列E7006L 玻璃纤维 高流动性, 低收缩率 242320 E7008 玻璃纤维 高流动性 242四、SUMIKASUPERLCP 产品成型条件E5000 系列 E4000 系列 E6000 系列 E6000HF 系列 E7000 系列树脂干燥温度 130 左右时间 请在 4小时以上 24小时以内料管温度 ()后部 350 ~ 370 330 ~ 350 280 ~ 320 280 ~ 300中央部 370 ~ 390 350 ~ 370 320 ~ 350 320 ~ 340 300 ~ 320前部 390 ~ 410 370 ~ 390 340 ~ 370 340 ~ 360 320 ~ 340射嘴 390 ~ 410 370 ~ 390 340 ~ 370 340 ~ 360 320 ~ 340适宜树脂温度 () 400 380 350 350 320金属模具温度 () 40 ~ 160射出压力 (MPa) 120 ~ 160 80 ~ 160保持压力 (MPa) 40 ~ 60 20 ~ 40螺杠背压 (MPa) 1 ~ 5射出速度 中到高速螺杠转数 (rpm) 50 ~ 100如果加热套的设定温度和树脂实际温度有差别时, 成型时需以实际的树脂温度为准。