

# 室内非膨胀型钢结构防火涂料颜色可定制

产品名称	室内非膨胀型钢结构防火涂料颜色可定制
公司名称	廊坊安领防火材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县城西工业区小孟桥村
联系电话	0316-5956328 18832635557

## 产品详情

### 室内非膨胀型钢结构防火涂料颜色可定制

厚钢结构防火涂料由特制膨胀蛭石，无机胶结材料、防火添加剂、耐高温增强材料复合化学助剂等制作而成。该涂料具有优异的防火隔热性质，可做为各类建筑钢结构、隧道、钢筋混凝土结构的梁、柱、墙、楼板的防火层，其防火性能、理化机械性能均达到GB14908-2002标准要求。

1、基层处理：施工前要清除钢件上的灰尘、油污和浮锈，然后在钢件上刷两道防锈漆，经检查没有漏刷现象后，方可进行下道工序。2、防火涂料施工：该防火涂料施工，可分为加金属网和不加金属网两种。（1）加金属网固定金属网：待防锈漆实干后，按照钢件形状剪裁好金属网，用钢筋卡固定在钢件上，然后用预先焊好的钢筋棍将金属网翘起部分压平，使网与钢件表面保持1cm左右的距离。（2）不加金属网配料比例：粉料：水=1:1.1-1.2（3）喷涂（或涂抹）防火涂料 防火涂料的拌合按比例将粉料、水放进搅拌机中，搅拌5-10分钟，呈均匀稠厚流体状态即可。 喷涂：需采用的挤压泵喷涂系统进行施工。喷涂时喷枪要垂直于钢件表面，距离为0.4-0.6米为宜，喷涂压力应保持在0.4-0.6Mpa。 抹涂：与传统的抹水呢沙浆方法相似，要求厚度均匀一般，压实压平，避免出现蜂窝、空鼓等缺陷。施工要求：\*层抹涂厚度为5-6mm，以后每层以7-10mm为宜，直至达到设计厚度为止。注意：待\*层表干后方可抹涂下一层。不加金属网时，底层厚度不得小于1cm。（1）搅拌好的料30分钟内用完，施工温度应在5℃以上。（2）施工结束后，两周内尽量避免强烈振动和硬性撞击，以保证涂层质量。（3）钢件截面过大时，即便采用加胶底料也必须加金属网。注意事项1、袋装涂料必须防潮，防雨水冲淋，宜存放干燥通风处，储存时间不宜超过6个月，袋装涂料若粘水或冻结后均不得使用。2、贮存温度4—40℃，不可放在室外贮存或在太阳下曝晒。建议用途可用于各种高层建筑、全钢结构大楼、石油化工、电力、冶金等室内外钢结构防火保护工程。