

PBT 430沙伯基础 加33%玻纤HB抗冲击用途:连接器

产品名称	PBT 430沙伯基础 加33%玻纤HB抗冲击用途:连接器
公司名称	深圳市广丰全塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:沙伯基础 型号:430 特性:高流动
公司地址	深圳市龙岗区横岗街道红棉社区红棉1路18号103号
联系电话	0755-13612679025 13612679025

产品详情

详细说明：

产品名称：PBT/沙伯基础(原GE)/430/加纤33%增强级高抗冲PBT原料，我们向您 PBT/沙伯基础(原GE)/430/加纤33%增强级高抗冲PBT原料。PBT/沙伯基础(原GE)/430/加纤33%增强级高抗冲PBT原料包括以下几个方面的特点和优势：特性级别:增强级,高抗冲销售方式:品牌经销牌号:430加工级别:注塑级厂家(产地):沙伯基础(原GE)用途级别:家电部件,电子电器部件,汽车部件产品参数 性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 物理性能 模塑收缩量 60-125 mil flow ASTM D-955 3-5 iin E-3 125-180 mil flow ASTM D-955 5-8 iin E-3 60-125 mil xflow ASTM D-955 4-6 iin E-3 125-180 mil xflow ASTM D-955 6-9 iin E-3 比重 固体 ASTM D-792 1.52 --- 比容 --- ASTM D-792 18.20 in³/lb 吸水率 24 小时 @ 73F ASTM D-570 0.050 机械性能 剪切强度 --- ASTM D-732 7300 psi 挠曲强度 --- ASTM D-790 25000 psi 压缩强度 --- ASTM D-695 18400 psi 拉伸伸长 断裂 ASTM D-638 2.0 抗拉强度 断裂 ASTM D-638 16500 psi 洛氏硬度 --- ASTM D-785 125 R 伊佐德冲击值 无缺口 -- ASTM D-4812 14.0 ft-lb/in 缺口 -- ASTM D-256 2.5 ft-lb/in 挠曲模量 --- ASTM D-790 1000000 psi 热性能 热指数 电性能 --- UL 746B 130 deg C 机械冲击性能 --- UL 746B 130 deg C 非机械冲击性能 --- UL 746B 140 deg C HDT (热畸变温度) 未退火 66psi ASTM D-648 431 deg F 未退火 264psi ASTM D-648 431 deg F 其它性能 额定HB值 (测试厚度) --- UL 94 0.062 inch UL 文件号, 美国 --- --- E121562 ---电子电器方面汽车方面其它方面