

金属氟碳漆怎么使用?用在哪儿？

产品名称	金属氟碳漆怎么使用?用在哪儿？
公司名称	济宁柒保环保科技有限公司
价格	42.00/kg
规格参数	品牌:佰丽安 规格:24kg 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座404室 (注册地址)
联系电话	17660172263

产品详情

金属氟碳漆用在什么地方？

金属氟碳漆作为一种的面漆，可用于钢结构建筑、场馆、护栏、铝幕墙等涂装，在工程各个领域有着非常广泛的应用。金属氟碳漆可以调制成银色、金色，金属闪光质感好，涂层非常美观，佰丽安金属氟碳漆颜色可根据用户需求订制颜色。

金属氟碳漆涂刷钢结构需要配套相应的底漆和中间漆，以达到长久的防腐保护。一般的施工流程：基材处理-底漆涂装-中间漆涂装-面漆涂装-工程验收。

金属氟碳漆如何使用？

一、底材处理

钢结构表面除油，可选用溶剂清洗、酸碱清洗等方法，然后清洗干净。去除油脂后进行喷砂处理，使基材具有一定的粗糙度，以增强与底漆之间的附着力。清洁的钢构表面需要在4小时内进行底漆涂装，避免返锈。

二、底漆涂装

底漆可选用佰丽安环氧富锌底漆，与固化剂按照10:1的比例混合，充分搅拌均匀，静置熟化20分钟时间，使漆料充分融合。可采用有气喷涂或无气喷涂，推荐膜厚80 μm，施工期间需要不断搅拌漆料，避免沉淀。

三、中间漆涂装

中间漆可选用佰丽安环氧云铁中间漆，混合比例10:1，混合方法同上。与底漆涂装间隔24小时，喷涂1-2道，达到80-100 μm，不可一次性喷涂超过150 μm，以免涂层流挂，且减缓干燥速度。面漆涂装金属氟碳漆与中间漆间隔24小时，金属氟碳漆喷涂1-2道，推荐膜厚60 μm，施工完毕后做好保护措施，避免雨水、磕碰。

四、面漆涂装

金属氟碳漆涂装2道，漆膜厚度一般为60-80 μm，表面颜色一致，无漆病。金属氟碳漆为避免金属粉氧化变色，可涂装氟碳清漆进行保护。

氟碳清漆将甲乙两组分按照比例添加，充分搅拌均匀，熟化20分钟后即可施工。氟碳清漆适用于氟碳面漆、氟碳金属漆或丙烯酸聚氨酯面漆表面罩光，喷涂一道即可，漆膜20-40微米。

五、注意事项：

- (1) 氟碳漆为双组分漆，配有专用固化剂，加入氟碳漆稀释剂调节粘度，充分搅拌均匀，并且静置熟化，相关配套的油漆也按照规定的比例进行混合。
- (2) 混合料一般须在4-6小时内用完；
- (3) 施工期间及完工后24小时内避免雨水冲刷；
- (4) 在空气温度>5 °C，空气湿度 75%的天气下施工，避免在雨前和大风天气下作业；
- (5) 施工时注意喷涂均匀，不可喷涂过湿造成流挂使颜色或光泽受影响；亦不可喷涂过干遮盖力不足。