

水性无机富锌底漆施工工艺

产品名称	水性无机富锌底漆施工工艺
公司名称	济宁柒保环保科技有限公司
价格	30.00/kg
规格参数	品牌:佰丽安 规格:32kg 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座404室 (注册地址)
联系电话	17660172263

产品详情

水性无机富锌底漆施工工艺一、混合

- 1、混合比：主剂：锌粉=2.3：1(重量比)。
- 2、混合时应在不断搅拌A组份(主剂)的情况下，缓缓倒入B组份。
- 3、混合后，将混合物用80目筛网过滤，并倒入另一只容器中。
- 4、水性无机富锌底漆要求持续不断地搅拌，以使锌粉在与基料混合后始终处于悬浮状态中。

二、适用期

- 1、水性无机富锌底漆事先已稀释到喷涂粘度，并具有4小时的适用期。
- 2、稀释时，将蒸馏水加入到盛有基料的容器内，彻底混合均匀
- 3、若将适用期延长至8小时21kg主剂可加水350ml
- 4、在阳光直射下，或环境温度高于25℃时，根据气温可加水350-1000ml
- 5、当水性无机富锌底漆已超过适用期而变稠时，不可加水稀释再用。

三、喷涂施工环境条件

- 1、水性无机富锌底漆喷涂作业应在喷砂除锈后尽快进行，一般不应超过8小时
- 2、钢材表面温度和环境温度一般不应低于10℃，待涂表面温度至少应高于露点3℃以上空气相对湿度不超过85%。
- 3、当环境温度为10℃时应视涂层表干速度如果表干在30分钟之内则可以施工5℃以下应停止施工。

四、施工提醒

1、决不可将主剂倒入锌粉中。

2、邻近场所不可喷涂有机涂料，以免有机涂料飞扬到待喷水性无机富锌涂料的钢材表面。

公司产品：环氧富锌底漆无机富锌底漆富锌底漆

其他产品:氟碳漆、聚氨酯漆、有机硅耐高温漆、环氧树脂漆、丙烯酸漆等多个品种，满足客户的需求