

# 台湾奇美 低粘度 ABS PA-765 NC010 耐化学腐蚀 低温回弹 传真机 音响

产品名称	台湾奇美 低粘度 ABS PA-765 NC010 耐化学腐蚀 低温回弹 传真机 音响
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼2室一楼
联系电话	13311851838 13311851838

## 产品详情

台湾奇美 ABS PA-765 物性表

基础编号

E56070-565073

RoHS 合规性

E56070-101317482

加工

RoHS 合规

物理性能额定值单位制测试

注射成型

1.19

熔流率 (熔体流动速率)

200 ° C/5.0 kg

5.0

220 ° C/10.0 kg

56

溶化体积流率 (MVR) (220 ° C/10.0 kg)

49.0

硬度 球压硬度 (H 358/30)	100
拉拔性能 屈服	39.0
断裂	34.0
3.00 mm 1	38.2
伸长率 断裂, 3.00 mm 2	15
断裂	10
弯曲模量 6.00 mm 3	2060
-- 4	1800
弯曲强度 6.00 mm 5	60.8
-- 6	55.0
冲击 缺口冲击	20

悬壁梁缺口冲击强度	
23 ° C, 3.00 mm	220
23 ° C, 6.00 mm	180
--	17
热性能热变形温度测试	
1.8 MPa, 未退火	73.0
1.8 MPa, 未退火	74.0
1.8 MPa, 退火	83.0
1.8 MPa, 退火	90.0
维卡软化温度	
--	90.0
--	78.0