

# 批发混凝土九五灰砂砖，灰砂砖，满30立方免运费

产品名称	批发混凝土九五灰砂砖，灰砂砖，满30立方免运费
公司名称	上海胡氏兄弟贸易有限公司
价格	.00/块
规格参数	类别:砌块 材质:灰砂砖 规格:95
公司地址	中国 上海市闵行区 上海市松江区九亭大街1382弄
联系电话	86 021 37829867

## 产品详情

类别	砌块	材质	灰砂砖
规格	95	产地	上海
特殊功能	防腐蚀	颜色	灰
抗压强度	1.0 ( Mpa )		

强度级别	抗压强度/mpa		抗折强度/mpa	
	单块值	平均值	单块值	
mu25	25.0	20.0	5.0	4.0
mu20	20.0	16.0	4.0	3.2
mu15	15.0	12.0	3.3	2.6
mu10	10.0	8.0	2.5	2.0

注：优等品的强度级别不得小于mu15。

(3) 抗冻性能 灰砂砖的抗冻性能见表2-8。

表 2-8 灰砂砖抗冻性指标

强度级别	冻后抗压强度/mpa	单块砖的干质量损失/ %
mu25	20.0	2.0

mu20	16.0	2.0
mu15	12.0	2.0
mu10	8.0	2.0

注:优等品的强度级别不得小于mu15。

(4) 其他性能 灰砂砖与其他墙体材料相比,蓄热能力显著;由于灰砂砖的容量大,隔声性能十分优越;此外灰砂砖属于不可燃建筑材料。灰砂砖不得用于长期受热200 以上、受急冷急热和有酸性介质侵蚀的建筑部位。

本类产品通用技术要求:

当砖用做建筑主体材料时,其放射性核素限量应符合gb6566-2001《建筑材料放射性核素限量》的规定。当建筑主体材料中[天然放射性核素](#)镭-226、钍-232、钾-40的放射性比活度同时满足ira 1.0和ir 1.0时,其产销与使用范围不受限制。对空心率大于25%的建筑主体材料,其天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40的放射性比活度同时满足ira 1.0和ir 1.3时,其产销与使用范围不受限制。

## 2. 分类

分为蒸压灰砂砖、蒸压灰砂空心砖。

## 3. 特点

蒸压灰砂砖、蒸压灰砂空心砖在一定条件下可用于承重结构墙体。

## 4. 执行标准

gb11945-1999《蒸压灰砂砖》

jc/t637-1996《蒸压灰砂空心砖》

gb 6566-2001《建筑材料放射性核素限量》

## 5. 主要技术参数

标准将产品分为优等品、一等品和合格品三个等级,并分别对其强度级别、尺寸偏差、外观质量提出了技术要求;其主要力学性能和抗冻性能指标见表5-1。

表5-1

强度级别 抗压强度(mpa)	力学性能 抗折强度(mpa)	抗冻性指标		
		冻后抗压强度(mpa)	单块砖的干燥损失 (%)	
mu25	25.0	5.0	20.0	2.0
mu20	20.0	4.0	16.0	2.0
mu15	15.0	3.3	12.0	2.0
mu10	10.0	2.5	8.0	2.0
mu7.5	7.5	—	6.0	2.0

注：1 mu7.5强度级别仅用于空心砖。

2 优等品的强度级别不应低于mu15，一等品的强度级别不应低于mu10。

## 6. 与相关产品的比较