轻质保温浇注料,隔热材料，质轻耐用，

产品名称	轻质保温浇注料,隔热材料，质轻耐用，
公司名称	昆山昆广泰工业材料机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:克雷博 型号:22ES 别名:保温浇注料
公司地址	昆山周市镇顺昶路131号
联系电话	15850339072 15850339072

产品详情

品牌	克雷博	型号	22ES
别名	保温浇注料	适用范围	熔铝炉炉顶炉体保温
炉膛最高温度	1200（°C）	工作温度	800（°C）
类型	铝合金热处理炉		

产品技术数据表product technical data sheet1. 产品代码和类型 product code & type:产品代码：thermolite 22 es
产品类型：轻质保温传统浇注料

2. 基本介绍和应用 descriptions & applications:thermolite 22 es
是一种强度高的轻质保温浇注料。应用：保温、隔热，可用于熔铝炉及保持炉炉顶、炉体的保温层。1) 使用温度 service temp: ≤1200°C (2200°F)2) 体积密度 bulk density: 990 kg/m ^{3} (62 pcf)3) 产品外观 appearance: 干燥散料4) 产品包装 packing: 500 kg/包, 或按要求5) 储存期限 shelf time:
≥6个月（在干燥、适宜温度条件下）6) 兑水率 mixing water:
42%（按重量；根据具体施工方式、机械、温度等而定）

3. 化学和物理特性 chemical & physical properties:?典型化学成分 typical chemical content ?al2o3 sio2 fe2o335.5% 41.8% 2.4%? 典型物理指标 typical physical properties ?烘烤温度 prefired to (°C) 110. 816. 1149常温耐压强度 cold crushing strength (mpa) 4.8-8.3， 3.4-6.9线性变化 linear change (%)0， -0.3 to -0.6， -1.0 to -1.5导热系数 thermal conductivity(w/m.k) 0.29 (204°C) 0.30 (427°C)

0.33 (649°C)