

# 各种不定型耐火材料，高温水泥，不粘铝低水泥，

产品名称	各种不定型耐火材料，高温水泥，不粘铝低水泥，
公司名称	昆山昆广泰工业材料机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:克雷博 型号:31/60AL 别名:浇注料
公司地址	昆山周市镇顺昶路131号
联系电话	15850339072 15850339072

## 产品详情

品牌	克雷博	型号	31/60AL
别名	浇注料	适用范围	铝合金工业炉
炉膛最高温度	1700 ( )	工作温度	800 ( )
类型	铝合金热处理炉		

产品技术数据表product technical data sheet1. 产品代码和类型 product code & type:产品代码：clayburn locem 31/60 al 产品类型：不粘铝低水泥浇注料

2. 基本介绍和应用 descriptions & applications:locem 31/60 al

是一种铁含量低的高铝浇注料，具有优异的热强度、不粘铝以及抗磨损性能。

应用：与铝液接触部位，如熔池，扒渣坡，出铝口，浇包，过滤箱，除气箱等。1) 使用温度 service temp:

1700 (3100 )2) 体积密度 bulk density: 2,435 kg/m<sup>3</sup> (152 pcf)3) 产品外观 appearance: 颗粒粉末状4)

产品包装 packing: 25 kg/包，1吨/托5) 储存期限 shelf time: 6个月 (在干燥、适宜温度条件下) 6)

兑水率mixing water: 5.2-6.2% (按重量；根据具体施工方式、机械、温度等而定)

3. 化学和物理特性 chemical & physical properties:? 典型化学成分 typical chemical content ?al<sub>2</sub>o<sub>3</sub> sio<sub>2</sub> fe<sub>2</sub>o<sub>3</sub> tio<sub>2</sub> mgo cao60.9% 34.4% 0.8% 1.3% 0.1% 1.5%

典型物理指标 typical physical properties ?

磨损量(abrasion loss): 816 (1500 )4.5 cc

显气孔率(apparent porosity):927 (1700 )13-14%烘烤温度 prefired to ( )110 954 1371 1649断裂模数

modulus of rupture (mpa)16 19 24 26线性变化 linear change (%) 0 -0.2 +0.5 -0.2体积密度 bulk density

(kg/m<sup>3</sup>)2,4832,4672,467 2,435

