

陶瓷烧结银浆

| | |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 陶瓷烧结银浆 |
| 公司名称 | 深圳市正蓝实业有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 宝安区沙井宝安大道8206号611 |
| 联系电话 | 18823856495 |

产品详情

用于LC滤波器、大功率LED灯氧化铝基座、叠层压电蜂鸣片及其它低温共烧陶瓷的内部瓷膜表面导线，与陶瓷体（例如Dupont951生膜带）共烧匹配性好。

1、特点 收缩率小，共烧匹配性优异。 烧结后银层致密，连续，不断裂迁移。
高导电率，适合高频环境使用。 绿色环保，不含铅、镉。
粘度稳定，易存储，易加工。2、规格说明固含量：75-85% 细度：< 8um 粘度：150-400pa.s3、使用方法
搅拌：用专用稀释剂调整浆料粘度至原始值（总加入量不能超过0.1%），使用前需要搅拌均匀加工：可以选择印刷方式作业清洗：用松节油或酒精储存：阴凉处但不必冷冻，保存温度18-25 干燥条件：链式烘炉
100~130 ，10-20分钟烧结条件：链式隧道炉 830--880 10~30分钟
通风量充足4、有效期：6个月，在18-25 温度下保存