

# 镍基钎料(BNi-6), 焊膏

产品名称	镍基钎料(BNi-6), 焊膏
公司名称	鲁科斯钎焊材料(苏州)有限公司
价格	1.00/件
规格参数	型号:BN-6 粘度:1 (Pa · S) 颗粒度:100,140,200,325 (um)
公司地址	苏州工业园区星龙街428号苏春工业坊标准厂房第(8B)单位
联系电话	86-05121377603264-4 13776032644

## 产品详情

型号	BN-6	粘度	1 (Pa · S)
颗粒度	100, 140, 200, 325 (um)	品牌	鲁科斯
规格	焊膏	合金组份	镍基
活性	根据应用	类型	根据应用
清洗角度	根据应用	熔点	根据应用

镍基钎料用于高温黑色金属、有色金属的钎焊。这些钎料一般用于具有高强度，高温性能和耐腐蚀性。某些钎料可在最高1800 ° f/980 的温度下持续工作以及在2200 /1205 的温度下短时工作。镍基钎料在890 —1205 (1630 ° f-2200 ° f)的温度范围内熔化，但由于熔化点分散会抑制元素从钎料进入母材，这些钎料可用于更高的温度。

用镍基材料制成的接头比别的钎料制成的接头更易碎。当使用含有硼的镍基钎料钎焊较薄的工件时，由于熔化的钎料的腐蚀性和这些材料和母材生成合金的能力，必须要特别小心。钎焊时间和钎焊温度也必须特别小心，以防熔化的钎料蚀穿母材。

对于这些钎料，我们推荐使用的气氛为干氢气(-60 /-50 )的露点或更好；惰性气体；真空。

hi-temp	1610	887	1610	887	--	--	--	--	11.0p	余量	bni-6	适用于薄 喷气发动 温性能和
932									0.06			

