

# PA6T热稳定;耐高温;阻燃)美国杜邦 HTN51G35HSLNC010

产品名称	PA6T热稳定;耐高温;阻燃)美国杜邦 HTN51G35HSLNC010
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PA6T美国-杜邦
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

## 产品详情

热稳定;耐高温;阻燃;玻纤增强

PA6T热稳定;耐高温;阻燃)美国杜邦 HTN51G35HSLNC010

机械性能 测试条件 测试方法 测试结果 单位

TensileCreepModulus 1hr ISO899-1 -- Mpa

泊松比 ISO527 0.39

拉伸模量 ISO527-2 12000 Mpa

拉伸蠕变模量 1000hr ISO899-1 -- Mpa

拉伸应变 断裂 ISO527-2 2.4 %

拉伸应力 断裂 ISO527-2 210 Mpa

弯曲模量 ISO178 10300 Mpa

弯曲应力 ISO178 300 Mpa

热性能 测试条件 测试方法 测试结果 单位

热变形温度 0.45MPa,未退火 ISO75-2/B 284 ° C

1.8MPa,未退火 ISO75-2/A 260 ° C

熔融温度2 ISO11357-3 300 ° C

线形热膨胀系数 MD : -- ISO11359-2 1.8E-05 cm/cm/ ° C

MD : -40to23 ° C ISO11359-2 1.8E-05 cm/cm/ ° C

TD : -- ISO11359-2 5.5E-05 cm/cm/ ° C

TD : -40to23 ° C ISO11359-2 5.5E-05 cm/cm/ ° C