

高强度结构钢裂纹渗透检测 碳素结构钢弯曲性能试验

产品名称	高强度结构钢裂纹渗透检测 碳素结构钢弯曲性能试验
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	1150.00/件
规格参数	品牌:GFQT 钢材:碳素结构钢 高强度结构钢 服务范围:检测认证
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

产品详情

碳素结构钢

(GB/T 700)

低合金高强度结构钢

(GB/T 1591)

低压流体输送用焊接钢管

(GB/T 3091)

直缝电焊钢管

(GB/T 13793)

结构用无缝钢管

(GB/T 8162)

(GB/T 699)

检测项目：

力学性能、弯曲试验、全截面试件：厚度

(注：设计有复验要求的项目，要满足设计要求。)

1) 组批：钢材应成批验收，每批由同一牌号、同一炉号、同一质量等级、同一品种、同一尺寸、同一交货状态的钢材组成。每批重量应不大于60t。

2) 取样：

a.对截面尺寸小于或等于60mm的圆钢、方钢和六角钢，应在中心切取拉力试验样坯；截面尺寸大于60mm，则在直径或对角线距外端四分之一处切取；

b.样坯不需要热处理时，截面尺寸小于或等于40mm的圆钢、方钢和六角钢，应使用全截面进行拉力试验。

当试验条件不能满足要求时，应加工成《金属拉力试验法》中相应的圆形比例试样；

c.样坯需要热处理时，应按有关产品标准规定的尺寸，从圆钢、方钢和六角钢上切取；

d.应从圆钢和方钢端部沿轧制方向切取弯曲样坯，截面尺寸小于或等于35mm时，应以钢材全截面进行试验。截面尺寸大于35mm时，圆钢应加工成直径25mm的圆形试样，并应保留不大于5mm的表面层；方钢应加工成厚度为20mm并保留一个表面层的矩形试样；

e.应从工字钢和槽钢腰高四分之一处沿轧制方向切取矩形拉力、弯曲样坯。拉力、弯曲试样的厚度应是钢材的厚度；

f.应从角钢和乙字钢腿长以及T形钢和球扁钢腰高三分之一处切取矩形拉力、弯曲样坯；

g.钢板及扁钢小于或等于30mm时，弯曲样坯厚度为钢材厚度；大于30mm时，样坯应加工成厚度为20mm的试样，并保留一个表面层。