

# 奶油强颗粒蛋糕食品级模具制作材料加成型耐高温模具硅胶

产品名称	奶油强颗粒蛋糕食品级模具制作材料加成型耐高温模具硅胶
公司名称	深圳杰瑞新材料有限公司
价格	60.00/公斤
规格参数	品牌:深圳杰瑞 型号:E630 产地:惠州
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋305
联系电话	13728998976

## 产品详情

### E630成型硅胶操作说明书

#### E630# 高温硅胶描述：

高温硅胶也叫做加成型硅胶，双组分加成型硅胶。由两部分组成：A组分是硅胶，B组分是含固化剂的硅胶；两组分按1:1的比例混合配比。

#### E630# 高温硅胶的用途：

高温硅胶主要用巧克力、糖果、蛋糕等食品造型产品复制，成型后的模具，可用于生产巧克力、糖果、蛋糕等食品的制品，其他精密铸造、航空配件成型产品等。

## E630# 高温硅胶特点：

1. 具有优良的耐高温性，温度可以达到300度至500度。
2. 食品级，无毒无味，通过FDA食品级认证。
3. 不缩水，精密度高。可解决压膜机做不到的产品，填补了做大件铅锡合金工艺及花纹精细产品的空白，是目前国内先进的HTV-2高温胶，是做铅锡合金工艺品，精密模具制做的材料。

Model	E630#
Appearance	透明
Mixing Ratio	1:1/10:1
Operating time ( Mins 26C)	48H/ 25 °
Curing time	5-15Mins 180 °
Hardness (A ° )	30
Viscosity (Mpa.s)	70000(after mixed )
Tensile-strength(kgf /cm2 )	55
Tear-strength (Kgf/cm )	18
Elongation-break(%)	380
Retractility(%)	0.001

常规产品

参数（型号）

E630#操作方法：

将A、B组份按1：1/10:1混合均匀，经真空脱泡后即可浇灌，操作硫化时间(室温)48H固化，加温100-180 ° C可在数十分钟内硫化。

E630#包装：

A组分25、200KG/桶

B组分25、200KG/桶 按非危险品运输，室温密封贮存期1年。

注意：此硅胶不要和任何其他缩合型硅胶相接触，否则会引起固化剂中毒，造成硅胶不会固化的现象。

水、杂质、有机锡催化剂、酸、碱等其它含硫、磷、氮的有机物可影响胶的固化，使用时不能混入或接触这些物质。