

肤感UV涂料 哑光UV涂料 UV肤感油 耐污抗刮 低光泽度 手感细腻爽滑

产品名称	肤感UV涂料 哑光UV涂料 UV肤感油 耐污抗刮 低光泽度 手感细腻爽滑
公司名称	东莞奇方新材料科技有限公司
价格	108.00/千克
规格参数	品牌:奇方新材料 型号:QF-365 产地:东莞
公司地址	广东省东莞市大岭山镇厚大路大岭山段497号705室
联系电话	15692063059

产品详情

品牌：奇方新材料

型号：QF-365

产品颜色：乳白色

产品规格：5kg/20kg/200kg

固含量：65%

产品特点：光泽度低，手感细腻爽滑，附着力好，耐污抗刮，轻微划痕可修复

应用：PET/PC/PMMA/ABS等塑胶表面或在底涂处理的上做面漆使

应用举例：家居家装、电器手柄、PET肤感膜等

施工工艺：

1. 控制施工环境，湿度 < 65%，温度15-30 ；
2. 清洁基材，保持被涂覆物表面清洁干燥无油污；
3. 使用前务必搅拌均匀，根据施工工艺，用专用稀释剂稀释至合适粘度，搅拌均匀后，400目以上滤布过滤，放置一段时间

待料液消泡后方可使用；

4. 固化条件：60-70 预烘干3~5min，UV累计能量（ 1200 ± 100 ）mJ/cm²，建议UV强度80~100mW/cm²

5. 涂层参数：

膜厚	12~16 μm
外观	哑光微白
手感	细腻柔滑
光泽度（60°）	15左右
附着力	5B
耐污性能	油性笔干擦不留痕
硬度	H(PC)/3H(PET)/5H(PMMA)
涂层耐磨性能	500gf/1cm ² 压头棉纱布往复摩擦1000次无划痕
参数耐化学性	500gf/ 1cm ² 压头99.5%乙醇棉纱布往复摩擦1000次无划痕
耐水煮性	100 2h 涂层外观无异样，附着力5B
高温高湿	温度85 湿度85% 96h 涂层外观无异样，附着力5B

6. 储存要求

建议存储温度：5~25

使用期限：常温储存期限为6个月

避光密封储存，远离热源、火花、类似明火的引火源及氧化剂。储存在通风良好的阴凉环境，避免日光暴晒。