

透明MABS 990X88 马来西亚东丽990 X88 高流动性家电汽车应用

产品名称	透明MABS 990X88 马来西亚东丽990 X88 高流动性家电汽车应用
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园 区6号楼2室一楼
联系电话	13311851838 13311851838

产品详情

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位	
物理性能	比重	ASTMD792	1.09	g/cm3	
	密度(23 ° C)	ISO1183	1.09	g/cm3	
	熔流率(熔体流动速率)(220 ° C /10.0kg)	ISO1133	25	g/10min	
机械性能	收缩率	InternalMethod	0.40to0.60	%	
	抗张强度	ASTMD638	48.0	MPa	
	拉伸应力(屈服,23 ° C)	ISO527-2	54.0	MPa	
	伸长率(断裂)	ASTMD638	20	%	
	拉伸应变(断裂,23 ° C)	ISO527-2	17	%	
	弯曲模量	ASTMD790	2160	MPa	
	弯曲模量(23 ° C)	ISO178	2260	MPa	
冲击性能	弯曲强度	ASTMD790	74.0	MPa	
	弯曲应力(23 ° C)	ISO178	77.0	MPa	
	简支梁缺口冲击强度(23 ° C)	ISO179	9.0	kJ/m2	
	悬壁梁缺口冲击强度	23 ° C,3.20mm 23 ° C,12.7mm	ASTMD256 ASTMD256	110 110	J/m J/m
	硬度	洛氏硬度(R计秤, 23 ° C)	ASTMD785 ISO2039-2	115 115	
热性能	载荷下热变形温度(1.8MPa,未退火,6.40mm)	ASTMD648	83.0	° C	
	热变形温度(1.8M	ISO75-2/A	77.0	° C	

	Pa,未退火)			
	维卡软化温度		90.0	° C
可燃性	UL阻燃等级	UL94	HB	
光学性能	透射率(总计,3000 μ m)	ISO13468	88.0	%
	雾度(3000 μ m)	ISO14782	2.0	%