

韩国LG 二硫化钼润滑 POM FW-700N 加工参数

产品名称	韩国LG 二硫化钼润滑 POM FW-700N 加工参数
公司名称	墨澜中嘉（东莞市）塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:POM 型号:FW-700N 产地:韩国LG
公司地址	东莞常平麦元村物流大道西段美吉特一期5栋20号
联系电话	0769-87187279 13711820929

产品详情

韩国LG 二硫化钼润滑 POM FW-700N 加工参数

韩国LG二硫化钼润滑POM FW-700N特性

改性聚甲醛，二硫化钼润滑POM，高耐磨性，抗磨损，耐化学性。注塑成型。

韩国LG二硫化钼润滑POM FW-700N物性参数

密度 1.39，线性收缩率0.020 - 0.022cm/cm，罗氏硬度75M，断裂拉伸强度 54.0 MPa，断裂伸长率 60%，弯曲强度 75.0 MPa，弯曲弹性模量 2.25 GPa，悬臂梁缺口冲击强度 6.50 J/cm，摩擦系数（动态）0.12，摩擦系数（静态）0.09，热变形温度1.8 MPa 110，

韩国LG二硫化钼润滑POM FW-700N加工参数

料筒后段温度 160 - 180，

料筒中段温度 180 - 200，

料筒前段温度 190 - 200，

喷嘴温度 190 - 200，

熔体温度 190 - 200 ,

模具温度 60.0 - 100 ,

干燥温度 90.0 - 110 ,

干燥时间 3 - 6 hour

注射压力 34.32 - 68.65 MPa

背压 0.000 - 3.92 MPa

螺杆转速 50 - 100 rpm

韩国LG二硫化钼润滑POM FW-700N