

生产室外非膨胀型钢结构防火涂料

产品名称	生产室外非膨胀型钢结构防火涂料
公司名称	廊坊安领防火材料有限公司
价格	1300.00/吨
规格参数	品牌:晖安 特性:防霉防水 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县城西工业区小孟桥村
联系电话	0316-5956328 18832635557

产品详情

生产室外非膨胀型钢结构防火涂料发货快

防火涂料试工的检查验收：

喷完一个建筑层经自检合格后，将施工记录送交总包，由总包、分包、甲方（监理）三方联合核查。用带刻度的钢针抽查厚度，如发现厚度不够，补喷或铲掉重喷。用锤子敲击检查空鼓，发现空鼓应重喷。合格后，办理隐蔽工程验收手续。

施工条件 底材温度不低于5℃，且至少高于空气露点温度3℃，相对湿度 ≤ 85%（温度相对湿度应在底材附近测量），雾、雨、雪、大风天气下严禁施工。

施工方法 喷涂：无气喷涂或空气喷涂。推荐采用高压无气喷涂。

刷涂/滚涂：必须达到规定的干膜厚度。

涂装参考 配比 见产品包装桶上标签，搅拌均匀

无气喷涂 稀释剂 环氧稀释剂

稀释率 0-10%（以油漆重量计）（注意防止干喷）

喷嘴口径 约0.4-0.5mm

喷出压力 12-15Mpa（约120-150kg/cm²）

空气喷涂 稀释剂 环氧稀释剂

喷嘴口径 约1.5-2.5mm

空气压力 0.3-0.5Mpa (约3-5kg/cm²)

辊涂、刷涂 稀释剂 环氧稀释剂

稀释率 0-5% (以油漆重量计)

储存运输:

存放于阴凉、干燥、通风处，远离火源，防水，防漏，防高温，在包装未开启的情况下，有效储存期一年。超过储存漆，如按标准检测符合要求仍可使用。在储存运输中应避免碰撞和日晒雨淋。